



E-mail: info@scandinova.dk  
CVR-nr.: 30 58 59 68  
Bank: Danske Bank  
Konto: 3100 3667 296706

## Overlakering af nye trægulve med UV-lakering – ny løsning!

Herlev, 25. august 2011

De seneste år har trægulvsproducenterne sendt utroligt mange kvadratmeter gulv på markedet, som er lakeret med en såkaldt "UV-lakering" som i daglig tale er en stenhård lakering i mange lag. Denne lak kan bl.a. indeholde aluminiumsoxid (Anti-scratch type) og det gør, at den teoretisk set er umulig at mellemslibe og overlakere, hvilket gør at gulvsliberne står med nogle nye udfordringer i forhold til tidligere.

Problemet er at i visse tilfælde, hvor gulvet ikke har været helt ødelagt, har man kunnet mellemslibe et gulv med slibenet, rengøre gulvet og give gulvet en ny overlakering med et fornuftigt resultat, hvis man har været meget omhyggelig med mellemslibningen.

Denne mellemslibning er med de nye gulve umulig, for hvor et slibenet tidligere har kunnet mellemslibe omkring 20-30 kvm., så kan de nu maksimalt anvendes på 3-4 kvm. og resultatet bliver ikke godt nok, hvis man skal sikre en fornuftig vedhæftning og dermed ikke have problemer med afskalling af lak efterfølgende. Selvom man anvender et slibenet på blot 3-4 kvm., så er det stadig ikke nogen god løsning og alle lakproducenter er enige om, at arbejdet udføres for egen risiko.

Om end vi fortsat på det kraftigste anbefaler en total afslibning af al lak til "trærent" og fraskriver os alt ansvar ved overlakering, så tilbyder vi nu en løsning, fordi vi ved, at mange udfører denne type overlakering. Såfremt man insisterer på at nøjes med overlakering af et UV- lakeret trægulv, så SKAL man som minimum overholde nedenstående for at få et fornuftigt resultat:

1. Der SKAL anvendes et nyt slibeprodukt, som er en sliberondel på 150mm med diamant i korn 240. Disse rondeller er meget dyrere end andre rondeller, men de sliber til gengæld helt op mod 120 kvm. Rondellerne anvendes på en polérmaskine med 4-6 rondeller på drivskiven.
2. Der skal anvendes fleksible velcroskumsåle over rondellerne, for at forbedre slibningen ved og omkring samlingerne, hvor det er afgørende at have en høj vedhæftningsevne. Gulvet skal visuelt kontrolleres for blanke/uslebne områder og det kan endog være nødvendigt efterfølgende at slibe visse områder med højdeforskelle og ujævnheder ved håndkraft.
3. Næste udfordring er rengøringen, inden lakeringen kan påbegyndes. Støvet fra disse diamantondeller er utroligt fint og meget besværligt at få op fra gulvet. Til dette skal man helst anvende en skure-/vaskemaskine med en rød skurepad og rent vand, eller alternativt først støvsuge gulvet meget omhyggeligt og derefter tørre gulvet over flere gange med en hårdt opvredet ren klud med rent vand. Såfremt det er nødvendigt, skal man efterfølgende støvsuge igen, når gulvet er tørt.
4. Først efter denne omhyggelige rengøring og tørring af gulvet, kan man påbegynde lakeringsproceduren.

Vi fraråder dog stadig overlakering og giver ingen form for garanti eller lignende på overlakeringer, da den bedste måde at få et godt resultat ud af en gulvlakering er at starte fra trærent og bygge et system op med Bona grundere og toplakker. Hvis du alligevel vælger at overlakere, for at spare slutbrugeren nogle penge, så tag forbehold overfor slutbrugeren og sig/skriv, at slutbrugeren selv har ansvaret for vedhæftningen.

Såfremt du ønsker mere information om dette, så kontakt din lokale konsulent eller kontakt os på 70300035.

Med venlig hilsen  
Scandinova A/S