

AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA

PRODUKT BESKRIVELSE OG ANVENDELSES-TEKNISKE DATA.

"CARNALIN OLIE" - HVID

Carnalin Hvid, er fremstillet af fineste vegetabiliske olier, vegetabiliske voks- arter og naturligt forekommende harpikser. Olien er to-faset hvidpigmenteret og emulgeret på en sådan måde, at den imødekommer de højeste udfaldskrav.

Produktet er fremstillet efter de bedst mulige bæredygtige produktions principper.

PRODUKTET INDEHOLDER IKKE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER!

ANVENDELSE: Til oliebehandling af trægulve - og velegnet til behandling af træmøbler samt andre emner af træ (Hvidbehandling). Endvidere har **Carnalin Hvid** en del andre anvendelsesområder, som f. eks. som **hærder** til stærke olielaseringer (hvidlaseringer)! Af grundbehandlinger som Carnalin Hvid kan anvendes på, henvises der til følgende datablade: (AUR-009)-(AUR-909) Boratlud.

FORBEHANDLING: Trægulve, nye: Efter (AUR-009)-(AUR-909) Boratlud.
Trægulve, gamle: (AUR-009)-(AUR-909) Boratlud.
Møbler m.m.: Efter (AUR-009)-(AUR-909) Boratlud.

BEHANDLING: Ryst dunken meget grundigt- eller omrør (pigmenteret)!
Carnalin Hvid, påføres med pensel, rulle, eller spartel.
Trægulve:
Ved behandling af gulvflader har det vist sig formålstjenligt, at "massere" olien ind i træet med en polermaskine, påmonteret en Scotch Brite svamp - type grøn, hvilket også medfører en yderligere **Behandlingen gentages efter ca. 1 time**, for at sikre, at træet er blevet mættet med olie.

Ca. 1 time efter sidste påføring, skal al overskydende olie borttørres fra overfladen med godt sugende klude.
OBS! Den således behandlede overflade henstår nu til hærkning, og slutbehandlingen **må tidligst finde sted efter 12 timers forløb!!**

Slutbehandling: Til trægulve (AUR-010) eller (AUR-013).

RÆKKEEVNE: Ca. 8 - 10 m² pr. liter. LITER PR. m² = CA. 0.120

TØRRETID: Olien hærder ved optagelse af ilt fra luften (ca. 18 timer).

RENGØRING: Værktøj rengøres i stærkt sæbevand straks efter brugen.

OPBEVARING: Opbevares tæt tillukket og frostfrit.
Opbevares utilgængeligt for børn!

Vis miljöhensyn, hæld ikke overskydende produkt i kloaksystemet!

DEKLARATION: Vand 8%, Boraks 0,2%, Dammarharpiks 1%, Vegetabilsk voks 2%, Kasein 0,1%, Titandioxyd 8%, Vegetabiliske olier 80,7% = 100%

MAL-KODE:

PRODUKTNAVN:

PRODUKT KODE:

0 0 - 1

CARNALIN HVID

AUR-112

Analyseret og kontrolleret af Statens Tekniske Provenævn - MILJØ-KEMI, Dansk Arbejdsmiljø kemi, Galten .

"AURORA"- DET ORIGINALE BÆREDYGTIGTIGE ALTERNATIV

KEMISK- TEKNISK- OG MILJØ INFORMATION

PRODUKTETS STANDARD KODE OG NAVN:	<u>AUR-112 CARNALIN HVID</u>
SIKKERHEDSREGLER FOR MALERARBEJDE:	MAL-00-1
FORTYNDINGSMIDDEL:	FORTYNDES IKKE
pH - VÆRDI:	IKKE MÅLBAR
SPECIFIK HÅRDHED (TILSLAGSMATERIALE):	INGEN ANGIVELSE
BRÆNDBARHED (FLAMMEPUNKT):	SVÆRT ANTÆNDELIGT **
VÆGTFYLDE:	0,995 kg./l.
GLANSTRIN:	VED POLÉRING CA. 15
AFSMITNING:	INGEN
AF VASKBARHED:	TÅLER AFVASKNING
HÆRDET PRODUKT OPLØSES / AFRENSES:	UOPLØSELIGT (AFSLIBES)
KULØRER, (INDFARVINGS MULIGHEDER):	ANVENDES HVID

FØRSTEHJÆLP: Produkt i svælg (provoker opkastning - søg LÆGE), angiv data!

AFGASNING, GASDANNELSER VED BRAND, (GASKROMATOGRAFI):

Rekvirer analyse data.

** Brugte olieklude skal opbevares i lukkede metalbeholdere, da der er mulighed for at slibestøv og olieklude kan forårsage selvantændelse!!

ALLERGI REAKTIONER, (Menneske):

Ingen kendte.

ANALYSE DATA: STATENS TEKNISKE PRØVENÆVN, Miljø Kemi GALTEN.

ANMÆRKNINGER VEDRØRENDE EKSTERNT MILJØ:

Ved udskylning af dunke og værktøj, (ca. 100 gram produkt), tilføjes det eksterne miljø følgende mængder nedbrydelige og naturligt forekommende mineralske og organiske stoffer:

Natriumborat ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 0,2 gr., Kasein 0,1 gr., Titandioxyd (TiO_2) 8 gr., Vegetabilsk harpiks (Dammarsæbe) 1 gr., Vegetabiliske voks arter 2 gr., Vand (H_2O) 8 gr., Vegetabilisk Olie (Linolie/Castorolie) 88,7 gr..

Man bør bestrebe sig på at holde "udskylnings mængden" på dette niveau.

MBK- Direktiver: (Behandlinger i relation til Malerfagligt Behandlingskatalog).

EMNER OG FLADER SOM SKAL BEHANDLES: Jævnfør de angivne MBK- numre!

NY BEHANDLING: Ingen MBK- direktiver i relation hertil.
"AURORA"-anvisninger følges.

VEDLIGEHOLDELSE: Overflader som er behandlet med Carnalin Hvidolie, vaskes/vedligeholdes med Cerafin Hvid (AUR-099).

Ved meget stærkt slid af oliebehandlede overflader anbefales genbehandling fra tid til anden (efter skøn)!

Analyseret og kontrolleret af Statens Tekniske Prøvenævn - MILJØ-KEMI, Dansk Arbejdsmiljø kemi, Galten .

"AURORA"- DET ORIGINALE BÆREDYGTIGTIGE ALTERNATIV