

AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA

PRODUKT BESKRIVELSE OG ANVENDELSES-TEKNISKE DATA.

"CARNALIN OLIE" - TRANSPARENT

Carnalin Transparent, er fremstillet af fineste vegetabiliske olier, vegetabiliske voksarter og naturligt forekommende harpikser. Olien er to-faset og emulgeret på en sådan måde, at den imødekommer de højeste udfaldskrav.

Produktet er fremstillet efter de bedst mulige bæredygtige produktions principper.

PRODUKTET INDEHOLDER IKKE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER!

ANVENDELSE: Til oliebehandling af trægulve - og velegnet til behandling af træmøbler samt andre emner af træ.
Endvidere har Carnalin Transparent en del andre anvendelsesområder, som f. eks. oliegrundering til vinduer og døre som skal malerbehandles, og som **hærder** til stærke olielaseringer.
Af grundbehandlinger som Carnalin Transparent anvendes på, henvises der til følgende datablade: (AUR-009)-(AUR-909) Boratlud.

FORBEHANDLING: Trægulve, nye: Efter (AUR-009) - (AUR-909) Boratlud.
Trægulve, gamle: Efter (AUR-009)-(AUR-909) Boratlud.
Møbler m.m.: Efter (AUR-009)-(AUR-909) Boratlud.

BEHANDLING: Ryst dunken meget grundigt!
Carnalin Transparent, påføres med pensel, rulle, eller spartel.
Trægulve:
Ved behandling af gulvflader har det vist sig formålstjenligt, at "massere" olien ind i træet med en polérmaskine, påmonteret en Scotch Brite svamp - type grøn, hvilket også medfører en yderligere **Behandlingen gentages efter ca. 1 time**, for at sikre, at træet er blevet mættet med olie.

Ca. 1 time efter sidste påføring, skal al overskydende olie borttørres fra overfladen med godt sugende klude.

OBS! Den således behandlede overflade henstår nu til hærkning, og slutbehandlingen **må tidligst finde sted efter 12 timers forløb!!**

Slutbehandling: Til trægulve (AUR-010) eller (AUR-013).

RÆKKEEVNE: Ca. 8 - 10 m² pr. liter. LITER PR. m² = CA. 0.120

TØRRETID: Olien hærder ved optagelse af ilt fra luften (ca. 18 timer).

RENGØRING: Værktøj rengøres i stærkt sæbevand straks efter brugen.

OPBEVARING: Opbevares tæt tillukket og frostfrit.
Opbevares utilgængeligt for børn!

Vis miljøhensyn, hæld ikke overskydende produkt i kloaksystemet!

DEKLARATION: Vand 8%, Boraks 0,2%, Dammarharpiks 1%, Vegetabilsk voks 2%, Kasein 0,1%, Vegetabiliske olier 88,7% = 100%

MAL-KODE:

PRODUKTNAVN:

PRODUKT KODE:

00 - 1

CARNALIN TRANSP. AUR-012

Analyseret og kontrolleret af Statens Tekniske Provenævn - MILJØ-KEMI, Dansk Arbejdsmiljø kemi, Galten.

"AURORA"- DET ORIGINALE BÆREDYGTIGTIGE ALTERNATIV

KEMISK- TEKNISK- OG MILJØ INFORMATION

PRODUKTETS STANDARD KODE OG NAVN:	<u>AUR-012 CARNALIN TRANSP.</u>
SIKKERHEDSREGLER FOR MALERARBEJDE:	MAL-00-1
FORTYNDINGSMIDDEL:	FORTYNDES IKKE
pH - VÆRDI:	IKKE MÅLBAR
SPECIFIK HÅRDHED (TILSLAGSMATERIALE):	INGEN ANGIVELSE
BRÆNDBARHED:	SVÆRT ANTÆNDELIGT
FLAMMEPUNKT:	> 250°C.** OBS!!
VÆGTFYLDE:	0,955 kg./l.
GLANSTRIN:	VED POLÉRING CA. 15
AFSMITNING:	INGEN
AFVASKBARHED:	TÅLER AFVASKNING
HÆRDET PRODUKT OPLØSES / AFRENSES:	UOPLØSELIGT (AFSLIBES)

FØRSTEHJÆLP: Produkt i svælg (provoker opkastning - søg LÆGE), angiv data!

AFGASNING, GASDANNELSER VED BRAND, (GASKROMATOGRAFI):

Rekvirer analyse data.

** Brugte olieklude og olieholdigt slibestøv skal opbevares i lukkede metalbeholdere, da der er mulighed for at slibestøv og olieklude kan forårsage selvantændelse!!

SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR: > 300°C.

ALLERGI REAKTIONER, (Menneske):

Ingen kendte.

ANALYSE DATA: STATENS TEKNISKE PRØVENÆVN, Miljø Kemi GALTEN.

ANMÆRKNINGER VEDRØRENDE EKSTERNT MILJØ:

Ved udskylning af dunke og værktøj, (ca. 100 gram produkt), tilføjes det eksterne miljø følgende mængder nedbrydelige og naturligt forekommende mineralske og organiske stoffer:

Natriumborat ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 0,2 gr., Kasein 0,1 gr.,
 Vegetabilsk harpiks (Dammarsæbe) 1 gr., Vegetabiliske voks arter 2 gr.,
 Vand (H_2O) 8 gr., Vegetabilisk Olieemulsion (Linolie/Castorolie) 88,7 gr..

Man bør bestræbe sig på at holde "udskylnings mængden" på dette niveau.

MBK- Direktiver: (Behandlinger i relation til Malerfagligt Behandlingskatalog).

EMNER OG FLADER SOM SKAL BEHANDLES: Jævnfør de angivne MBK- numre!

NY BEHANDLING:

Ingen MBK- direktiver i relation hertil.
 "AURORA"-anvisninger følges.

VEDLIGEHOJDELSE: Overflader som er behandlet med Carnalin Transparent vaskes/vedligeholdes med Cerafin Klar (AUR-088) eller Cerafin Hvid (AUR-099).

Ved meget stærkt slid af oliebehandlede overflader anbefales genbehandling fra tid til anden (efter skøn)!

Analyseret og kontrolleret af Statens Tekniske Prøvenævn - MILJØ-KEMI, Dansk Arbejdsmiljø kemi, Galten .

"AURORA"- DET ORIGINALE BÆREDYGTIGE ALTERNATIV