

BONA AMBER

– For en fyldig ravfarvning

Produktbeskrivelse

Egenskaber

For en rig, ravfarvning af træ, der ligner traditionelle, opløsningsmiddelbaserede lakker, men uden de risici, der er forbundet med det. Særlig velegnet til gulve med gulvvarme og/eller bevægelige gulve som endegulve eller plankegulve. Velegnet til eg og mørkere træsorter inklusive tropiske arter.

- Rig, ravfarvning af træ
- Fremragende slidegenskaber
- Meget velegnet til gulvvarme
- Reducerer potentialet for sidebinding
- GreenGuard godkendt til lave indendørs

Tekniske data

Produkttype:	Tonet 1-komponent vandbaseret polyurethan primer
Tørstofindhold:	32%.
Fortynding:	Fortynd om nødvendigt med Bona Retarder (4%) for længere åbentid.
Tørretid:	1-2 timer (20°C/60% R.H)
Værktøj:	Bona rulle- eller drejhoved-applikator.
Påføringshastighed:	8-10 m ² /lit (≈100-120g/m ²) pr. lag
MAL-kode:	1-3
Rengøring:	Tør værktøj fri for restmateriale før rengøring med et minimum af vand. Tørret materiale kan fjernes med acetone.
Holdbarhed:	Et år fra produktionsdato i uåbnet original beholder.
Opbevaring.:	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring eller transport.
Affald:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Størrelse:	5 liters dåse. 3 dåser pr kasse.
Certificering:	GreenGuard.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.



Anvendelse

Forberedelse

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til dets slutbrugsmiljø. Overfladen skal være ren sletet, tør og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Slibning med K120 med en Bona Quattro Disc eller lignende udstyr anbefales.

Lad produktet nå stuetemperatur. Optimale påføringsforhold er mellem 18-25°C og 30-60% relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter, lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Under tørre og/eller varme forhold kan der tilsættes max 4% Bona Retarder for at forlænge åbningstiden og reducere risikoen for overlappning og misfarvning. Minimumstemperatur for brug er 13°C.

Bemærk: Tropiske træsorter som Teak, Ipe, Røget Eg, Wenge og lignende arter samt nogle nåletræer indeholder naturlige ingredienser – tanniner, olier, harpikser og mineraler, hvilket kan føre til betydelig forlængelse af tørretiden, hæftningsproblemer eller farveændringer. Det anbefales på det kraftigste, at træarten identificeres, og en testudføres for at vurdere farve og generelle udseende.

Påføring:

1. Ryst beholderen godt før brug, og indsæt det medfølgende filter. Før brug skal Bona Amber filtreres gennem en si for at minimere risikoen for, at klumper/partikler påføres gulvet.
2. Påfør Bona Amber jævnt, med en Bona Roller eller Bona Lak Applikator.
3. Lad tørre, ca. 1-2 timer.
4. Når det er tørt, kan Bona Amber slibes (brug den fineste korn, som vil opnå det ønskede resultat, 120-150 korn). Alternativt kan du påføre et lag lak før slibning for at reducere fiberrejsning. Et lag lak kan påføres uden brug af slid, forudsat at dette sker inden for 24 timer efter påføring af Bona Amber.
5. Fjern støv og fuldfør behandlingen med den valgte topcoat.

Vigtigt

Bona Amber bør aldrig bruges som den sidste behandling til trægulve.

Bemærk:

- Det anbefales ikke at påføre mere end to fulde lag primer og/eller lak om dagen på grund af risiko for kraftig træhævelse
- Bona Amber må kun anvendes direkte på rå træ. Det må ikke bruges sammen med pletter eller olier eller til at overmale andre overflader.