

BONA MEGA ONE

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona Mega ONE er en 1-komponent vandbaseret toplak på polyuretan basis. Lakken tørret hurtig og giver et fyldigt og mættet udseende. Bona Mega ONE kan anvendes på alle Bona grundlakker, men fungerer også udmærket alene, nemt og enkelt med stor pålidelighed. Lakken anvendes i bolig samt offentligt miljø med lettere slitage. Transparent, ikke gulnende formel.

- Hurtig tørretid
- Fremragende slidegenskaber
- Kræver ikke grundlak
- Flot mættet overflade
- GreenGuard certificeret; meget lav emission

Tekniske data

Produkttype:	1-komponent vandbaseret polyurethan
Tørstofindhold:	32%.
Glansgrad:	Silkemat 40, Mat 20, Ekstra mat 9
Fortynding:	Fortynd om nødvendigt med 4 % Bona Retarder.
Tørretid:	(20°C/60% R.H) Overlakering: 1-2 timer Let brug: 8 timer Muligt at dække: 5 dage
Værktøj:	Bona Roller eller Swivel Head Applicator
Påførings Hastighed:	8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) pr. lag
MAL-kode:	00-1
Rengøring:	Ruller skrubes rene for lak og rengøres i vand. Indtørret lak fjernes med acetone..
Holdbarhed:	Et år fra produktionsdatoen i uåbnet original beholder.
Opbevaring.:	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +25°C under opbevaring eller transport.
Affald:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Størrelse:	5 liters dunke. 3 dunke pr. kasse.
Certificering:	GreenGuard. EMICODE; EC1 meget lav indendørs emission EN 13501-1; Reaktion på brand EN 71-3: Ansøgning på børnelegetøj Kvalificerer til LEED- og BREEAM-point

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til dets slutbrugsmiljø. Overfladen skal slibes tilbage til rent træ, tør og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Lad lakken nå stuetemperatur, indsæt filteret og ryst beholderen grundigt før brug. Optimale betingelser for brug er mellem 18-25°C og 30-60% relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter, lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Minimumstemperatur for brug er 13°C.

Ubehandlet træ, mulighed 1:

- 1 x Bona Primer
- Let slibning med korn 150
- 2 x Bona Mega ONE

Ubehandlet træ, mulighed 2:

- 1 x Bona Mega ONE
- Let slibning med korn 150
- 2 x Bona Mega ONE

Til gulve, hvor der er risiko for sidebinding, anbefales det altid at bruge en primer inden påføring af Bona Mega ONE, samt at træffe foranstaltninger til at stabilisere klimaet. Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag

Påføring:

- 1) Ryst lakken grundigt i et minut.
- 2) Påfør med en Bona Roller på 8-10m²/liter (100-120 g/m²). Rul skiftevis på tværs af og med træets årer og undgå ophobninger af produkt. Hold altid en "våd kant" for at undgå overlapninger.
- 3) Lad tørre ordentligt, før du påfører yderligere lag. Sørg for ordentlig ventilation.
- 4) Foretag om nødvendigt en mellemslibning med Bona Scradpad System P150 korn (eller finere) og fjern støv, før der påføres et sidste lag lak. Bemærk: Hvis det foregående lag lak/primer har fået mere end 24 timers tørretid, er mellemslibning altid påkrævet.

Let gangtrafik kan genoptages efter otte timer, men overfladen forbliver modtagelig for ridser og skævheder, indtil den er fuldstændig hærdet. Fuld helbredelse opnås efter cirka fem dage. Dæk eller fugt ikke overfladen, før den er fuldstændig hærdet

Vedligeholdelse

Rengøring med de rigtige produkter er let. Når du vælger Bona rengørings- og vedligeholdelsesprodukter, kan du slappe af ved at vide, at du har valgt det bedst mulige produkt til at hjælpe dig med at pleje dit gulv. Slutbrugervedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige på Bona Mega ONE-produktsiden på bona.com. Detaljerede vedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige for både husejere og professionelle slutbrugere. Udskriv venligst en kopi af de relevante instruktioner og giv den til slutbrugeren.

