

BONA MEGA NATURAL

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona Mega er en 1 komponent vandbaseret toplak til alle typer af trægulve inkl. plankegulve og gulve med gulvvarme. Anvendes i kontorer, mindre butikker, hotelværelser mv. Herudover et premiumvalg til boligbrug. Lakken hærdes ved reaktion med ilt og har egenskaber som en 2 komponent lak.

- Let at anvende
- Høj bestandighed mod slid og ridser.
- God resistens mod hælemærker og alm. forekommende husholdningskemikalier.
- Dispersion af plantebaserede råvarer.
- GreenGuard certificeret. Meget lav emission.

Tekniske data

Produkttype: 1-komponent vandbaseret oliemodificeret polyurethan topcoat.

Tørstofindhold: ca. 34%.

Glans (ved 60°C): 6% (på glas)

Fortynding: Må ikke fortyndes.

Tørretid: 2,5-3 timer ved 20°C/60% RF
Let brug: 8 timer
Muligt at dække: 7 dage

Påføringsværktøj: Bona roller.

Påførings Hastighed: 8-10 m²/lit (≈100-120 g/m²) pr. lag

MAL-kode: 1-3

Rengøring: Tør værktøj fri for restmateriale før rengøring med et minimum af vand. Tørret materiale kan fjernes med acetone.

Holdbarhed: Et år fra produktionsdatoen i uåbnet original beholder.

Opbevaring.: Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring eller transport.

Affald: Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.

Størrelse: 5 liters dåse. 3 dåser pr kasse.

Certificering: GreenGuard.
EMICODE- meget lav indendørs emission
EN 1350-1: Reagerer på brand
EN 71-3: anvendelse på børns legetøj
Kvalificerer til LEED- og BREEAM-point

Anvendelse

Forberedelse

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til dets slutbrugsmiljø. Overfladen skal slibes tilbage til bart træ, tør, og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Lad lakken nå stuetemperatur, indsæt filteret og ryst dunken grundigt før brug. Optimale betingelser for brug er mellem 18-25°C og 30-60% relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter, lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Minimumstemperatur for brug er 13°C

Påføring:

Standardbehandling:

1 x Bona Primer
Let slibning med korn 150

2 x Bona Mega Natural

Bemærk: Det anbefales ikke at påføre mere end to hele lag, primer og/eller lak om dagen pga. risiko for overdreven træ hævelse. Sørg for god ventilation under tørring. Dårlige tørre forhold kan reducere produktets ydeevne og vedhæftning.

1. Ryst lakken grundigt i et minut
2. Påfør med en Bona roller på 8-10m²/liter (100-120 g/m²). Rul skiftevis på tværs og med kornet af træ undgå ophobninger af produkt. Hold altid en "våd kant" for at undgå overlapninger.
3. Lad tørre ordentligt, før du påfører yderligere lag. Sørg for ordentlig ventilation.
4. Foretag om nødvendigt en mellemslibning med Bona Scradpad System P150 korn (eller finere) og fjern støv før påføring af et sidste lag lak.

Vedligeholdelse

Rengøring med de rigtige produkter er let. Når du vælger Bona rengørings- og vedligeholdelsesprodukter, kan du slappe af med viden om, at du har valgt det bedst mulige produkt til at hjælpe dig med at pleje dit gulv. Slutbrugervedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige på Bona Mega Natural-produktsiden på bona.com. Detaljeret vedligeholdelsesvejledninger er tilgængelige for både husejere og professionelle slutbrugere. Udskriv venligst en kopi af de relevante instruktioner og giv den til slutbrugeren.



Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.