



# BONA MIX OG FILL

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Mix & Fill er en vandbaseret fugemasse designet til at blive blandet med træstøv til en passende farve og konsistens. Bona Mix & Fill bruges til at udfylde fuger op til 2 mm brede og andre mindre fejl i trægulve. Den kan bruges med alle Bona lakker og olier og er velegnet til både lyse og mørke træsorter.

- Let at blande og påføre
- Meget hurtigtørrende
- Vandbaseret, men alligevel anti-korrosiv (ingen rustpletter)
- Let at slibe
- Lugtfri
- Emission EC1 Plus certificeret til meget lave emissioner

### Tekniske data

|                  |                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttype:     | Acrylat dispersion.                                                                                                                          |
| Tørretid:        | mellem påføringer: 20 minutter<br>Indtil slibning: 30-60 minutter<br>Indtil afslutning eller oliebehandling: 1-2 timer                       |
| Værktøj:         | Rustfri stålspartel.                                                                                                                         |
| MAL-kode (1993): | 00-1                                                                                                                                         |
| Rengøring:       | Tør værktøj fri for restmateriale før rengøring med et minimum af vand. Tørret materiale kan fjernes mekanisk eller ved at skrubbe med vand. |
| Holdbarhed:      | 1 år fra produktionsdato i uåbnet original                                                                                                   |
| Opbevaring.:     | Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport.                                                   |
| Affald:          | Rester og tomme beholdere skal bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.                                                             |
| Emballage:       | 3 x 5 ltr. 10x1 ltr.                                                                                                                         |

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

## Anvendelse

### Forberedelse

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til dets slutbrugsmiljø, tørt og fri for voks, snavs og anden forurening. Slib gulvet til rent træ med 60-80. Temperaturen i rummet og produktet må ikke falde under +13°C under påføring og tørring.

Optimale forarbejdningsbetingelser er mellem 18-22°C og 40-60% relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed reducerer tørretiden, mens lave temperaturer og høj luftfugtighed øger tørretiden

### Påføring:

1. Ryst dunken omhyggeligt i 1 minut.
2. Bland produktet i en beholder med fint og rent træstøv til en grødagtig konsistens.
3. Påfør blandingen på hele gulvet med en rustfri stålspartel og gentag proceduren om nødvendigt
4. Når overfladen er tør, slibes alt overskydende Mix & Fill af med K100-120.
5. Behandl gulvet med et hvilket som helst Bona-behandlingssystem i henhold til de respektive instruktioner.

Bona Mix & Fill er ikke egnet til samlinger større end 2 mm. Brug Bona Mix & Fill Plus til mellemrum op til 3 mm

