

# BONA CRAFT OIL 2K

## Produktbeskrivelse

### Egenskaber

Bona Craft Oil 2K er lavet af modificerede vegetabiliske olier, der katalyseres med en hærder for hurtigere tørring og større holdbarhed. Den kan bruges alene som en hurtigttørrende, højt ydende olie eller kan overlakkes med enhver lak fra Bona Traffic HD-serien som kan tilføje glans og minimere rengøring og vedligeholdelse. 2K olien fungerer perfekt med mange forskellige træsorter, herunder kirsebær, valnød, røget eg og dampet bøg.

- Ekstremt høj grad af mætning
- Kan bl.a. overlakkes med Traffic HD-serien.

### Tekniske data

Produkt basis:	Modificere vegetabiliske olier & isocyanat hærder
VOC:	< 2% VOC
Farver:	Fås i tolv farver (inkl. Neutral)
Malkode:	00-1 Brugsklar blanding: 2-3
Blandingsforhold:	9 dele olie / 1 del hærder (10%)
Pot Life:	6-8 timer
Tørretid:	Mellem påføringer 15-30 min. (20°C/60% RF) Let brug: Neutral 8 timer. Farver 12 timer.
Forbrug:	Ca. 30 m <sup>2</sup> pr. ltr. afhængig af træsort
Værktøj:	Bona Oil svaber, korthåret rulle eller rustfri stålspartel. Rød eller beige Pad til polering.
Rengøring:	Rengør værktøj med terpentin. Tørret materiale kan fjernes med terpentin
Holdbarhed:	2 år fra produktion i uåbnet emballage
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballage:	1,25 ltr (1125 ml olie + 125 ml hærder) samt i 0,4 ltr.
Affald:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Certifikater:	GREENGUARD Gold for meget lave indendørs emissioner. EMICODE; EC1 EN 71-3 til anvendelse på børnelegetøj DIN 51 130; klasse R10 DiBt; sikkert byggeprodukt

**OBS! Bona Craft Oil 2K indeholder tørtolier. Risiko for selvantændelse. Anvendte klude etc. skal enten lægges i vand eller opbevares i lukkede beholdere.**

### Anvendelse

#### Forberedelse

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til dets slutbrugsmiljø, godt slebet, tørt og fri for slibestøv, voks og anden forurening. Lad produktet nå stuetemperatur før brug. Optimale anvendelsesforhold er mellem 20-25°C og 30-60% relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden, lav temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Brug gummihandsker, sikkerhedsbriller og skoovertræk under påføring. Det anbefales, at bruge Bona Mix&Fill eller Bona Mix&Fill Plus til at udfylde mindre huller/revner før påføring af Bona Craft Oil 2K. På gulve, hvor mellemrum ikke kan udfyldes, er det vigtigt at holde olien på overfladen, f.eks. ved at påføre olien tyndt ved hjælp af en klud viklet rundt om en pad på en polermaskine. Olie må ikke sive frit ind åbne huller/revner.

#### Minimumstemperatur for brug er 16°C

#### Anbefalede behandlinger:

1. Moderat/stærk slitage:  
Bona Craft Oil 2K
2. Moderat/stærk slitage:  
1xBona Craft Oil 2K + 2xBona Hard Wax Oil.
3. Meget stærk slitage:  
1xBona Craft Oil 2K + 2xBona Traffic Natural/Traffic HD.

#### Påføring:

1. Brug en hammer til at køre en syl eller skruetrækker gennem toppen og bunden af den øverste beholder, og lad indholdet løbe ned i den nederste beholder (min. 1 minut). Fjern den øverste beholder og rør den nederste beholder grundigt.
2. Påfør og fordel et tyndt lag af den blandede olie på gulvet. På store etager arbejdes i sektioner og overlapper hinanden vådt-i-vådt.
3. Lad træet suge olien i 15-30 minutter og poler derefter overfladen med en polermaskine udstyret med en rød eller beige pad.
4. Lav en ny omgang med mere olie, hvis det er nødvendigt for at sikre, at de absorberende områder er mættede.
5. Tillad yderligere 15-30 minutters olieeksponering, før du fjerner overskydende olie med bomuldsklude monteret under en polermaskine.
6. Poler overfladen med en Bona Wool Pad for en fejlfri finish.
7. Lad overfladen tørre i mindst 8 timer (farvet olie min. 12 timer), før du genoptager gangtrafikken. Sørg for god ventilation under påføring og tørring.

#### Vedligeholdelse

Rengør gulvet regelmæssigt med en Bona Microfiber Dust Pad og/eller en støvsuger. Vask om nødvendigt med en Bona Microfiber Cleaning Pad påført Bona Oiled Wood Floor Cleaner. Bemærk: Rengør altid med en så tør metode som muligt. Brug Bona Oil Care til vedligeholdelse af overfladen. Hyppigheden af dette bestemmes af slidniveauet og kan variere fra hvert 3. år i hjemmet til få gange om året i et kommercielt miljø.