

# BONA CRAFT OIL

## Produktbeskrivelse

### Egenskaber

Bona Craft Oil er en unik blanding af vegetabiliske olier, udviklet til effektiv behandling og langtidsholdbar beskyttelse af trægulve. Den eksklusive blanding er lugtsvag, nem at påføre og meget miljøvenlig. Velegnet til trægulve i såvel offentligt- som boligmiljø, samt møbler og andre trædetaljer.

- 20-30 m<sup>2</sup>/litr.
- 2 basis farver
- Næsten lugtfri
- Endagssystem – hurtig og let påføring
- Sikker anvendelse på legetøj og bordplader (EN71-3)

### Tekniske data

Produkt basis:	Modificere vegetabiliske olier
Tørstofindhold:	96-98% (afhængig af farve)
VOC:	< 2-4%
Farver:	Neutral/Pure og Frost
Rækkevæ:ne:	Ca. 20 m <sup>2</sup> /liter afhængig af træsort.
Tørretid:	Til evt. anden påføring 15-30 min Let anvendelse 24 timer Fuldt ophærdet 7 døgn
MAL-kode:	0-1
Værktøj:	Bona olieskraber, rustfri stålspartel eller Bona uldpude. Bona Red Pad til polering.
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballage:	2,5 ltr. og 5 ltr.
Rengøring:	Rengør værktøj med terpentin. Tørret materiale kan fjernes med terpentin.
Affald:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Certifikater:	EN 71-3 til anvendelse på børns legetøj DIN 51 130; klasse R10, lav slip s

**OBS! Bona Craft Oil indeholder tærolier. Risiko for selvtændelse. Anvendte klude etc. skal enten lægges i vand eller opbevares i lukkede beholdere.**

### Anvendelse

#### Forberedelse

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til dets slutbrugsmiljø, godt slebet, tørt og fri for slibestøv, voks og anden forurening. Lad produktet nå stuetemperatur før brug. Optimale anvendelsesforhold er mellem 20-25°C og 30-60% relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden, lav temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.  
**Minimumstemperatur for brug er 16°C.**

#### Påføring:

#### Udførelse

Ubehandlet træ.

1-2 x Bona Craft Oil

1. Påfør olien tyndt med en Bona Oil Squeegee, en rustfri stålspartel eller en Bona Wool Pad.
2. Efter 15-30 minutter, lav endnu en gang med mere olie, indtil overfladen er mættet, dvs. indtil træet gør det ikke absorbere mere olie. Antallet af nødvendige behandlinger afhænger af træsorten men 1-2 behandlinger er normalt nok.
3. Poler gulvet i forskellige retninger ved hjælp af en polermaskine (150 omdrejninger/ minut) og en rød pude.
4. Fjern straks overskydende olie med bomuldsklude og lad overfladen tørre mindst 24 timer uden fod Trafik.

Tip: For de bedste resultater puds gulvet med en Bona Wool Pad (300 omdr./min.) 6-18 timer efter den sidste oliepåføring. Hvis gulvet ser pletvis ud, tilsæt en lille mængde olie til en bomuldsklud, læg den under maskinen og polér gulvet. Efter 1 time poleres igen med en ren bomuldsklud. Tørretid (ved 20°C/60% RH): 24 timer, forvent længere tørretid på eksotisk træ og ved lave temperaturer og/eller høj relativ luftfugtighed. Rummet kan normalt indrettes efter 1-2 dage men vent ca. 1 uge før dækning af overfladen med tæpper etc. eller rengøring med våde metoder.

#### Vedligeholdelse

Rengør gulvet regelmæssigt med en Bona Microfiber Dust Pad og/eller en støvsuger. Når det er nødvendigt, tørres af med en Bona Microfiber Cleaning Pad med Bona Oiled Wood Floor Cleaner. Bemærk: Rengør altid med som tør a metode som muligt. Brug Bona Oil Care til vedligeholdelse og vedligeholdelse af overfladen. Til farvede Craft-olier, til genoprette slidt farve er det muligt at tilføje 20% farvet Bona Craft Oil til Bona Oil Care. Hyppigheden af vedligehold oliering bestemmes af slidniveauet og kan variere fra hvert 3. år i en hjemmemiljø til et par gange om året i et kommercielt miljø.



Version 2  
Februar 2024

**København:**  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel. +45 4450 1100

**Brøndby:**  
Vallensbækvej 18C  
DK-2605 Brøndby  
Tel. +45 4450 1120

**Odense:**  
Cikorievej 18C  
DK-5220 Odense SØ  
Tel. +45 4450 1180

**Aarhus:**  
Trindsøvej 15  
DK-8000 Aarhus C  
Tel. +45 8628 8020

**Aalborg:**  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel. +45 9815 1777