

BONA PRIME CLASSIC UX

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Vandbaseret primer til ubehandlede trægulve, der giver en lys farve. Bona Classic UX er kendetegnet ved enkelhed i påføring og brug, er hurtig at tørre og let at slibe med konventionelle slibemidler. Et stærkt fundament til enhver Bona topcoat. EC1 PLUS klassificeret til meget lav indendørs luftemission. Kan bruges i kombination med gulvvarme.

- Lys farve
- Tilgivende påføringsegenskaber
- Let at slibe

Tekniske data

Produkttype:	1-komponent vandbaseret akrylat dispersion
Fortynding:	Må ikke fortyndes. 4% Bona Retarder kan tilføjes for forlænget åbningstid.
Tørretid:	1-2 timer ved normal rumtemperatur 20°C/60% RF.
Værktøj:	Bona Roller (11 mm luv) eller Swivel Head Applicator
Strækkeevne:	8-10 m ² /ltr. (100-120 g/m ²) pr. påføring.
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter lakering. Tørret lak fjernes med acetone.
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.
Opbevaring:	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring eller transport.
Affald:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Emballering:	3 x 5 ltr. (44 kasser pr. palle)
Certificeringer:	EC1 PLUS for meget lave emissioner GREENGUARD Gold

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til dets slutbrugsmiljø. Overfladen skal slibes tilbage til bart træ, tørt og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Det anbefales at den sidste slibning af træet er med korn 120 på en Bona Quattro Disc, eller lignende udstyr. Lad produktet nå stuetemperatur. Optimalt påføringsforhold er mellem 18-25°C og 30-60 % relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter, lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretid.

Minimumstemperatur for brug er 13°C.

Bemærk: Tropiske træsorter som Teak, Ipe, Røget Eg, Wenge og lignende arter samt nogle nåletræer, indeholder naturlige ingredienser – tanniner, olier, harpikser og mineraler, som kan føre til betydelige forlængelse af tørretiden, udrulningsproblemer eller farvændringer. Det anbefales, at træsorten er identificeret, og en prøvepåføring udføres før coating, hvis det er nødvendigt.

Udførelse

Eksempel på behandlingsplan:

1x Bona Classic UX + 2x Bona toplak

Bona Classic UX er kompatibel med alle produkter i Bona Topcoat-serien.

1. Ryst beholderen godt før brug, og indsæt det medfølgende filter.
2. Påfør Bona Classic UX jævnt med en Bona Roller eller en Swivel Head Applikator ved ca. 8-10 m²/lit og undgå ophobninger af produkt.
3. Lad tørre, ca. 1-2 timer.
4. Når den er tør, kan Bona Classic UX slibes for at reducere trærejsning stigningen ved hjælp af Bona Scrad system. Alternativt kan du påføre et lag toplak før slibning for at reducere trærejsning. En lak belægningen kan påføres uden brug af slib, forudsat at dette er gjort inden for 24 timer efter anvendelse af Bona Classic UX
5. Fjern støv og fuldfør behandlingen med den valgte topcoat.

