

# BONA TRAFFIC GO

– den næste generation af gulvlak

## Produktbeskrivelse

### Egenskaber

Takket være en ny generation af hærdningsteknologi kombinerer Bona Traffic GO enkelhed og effektivitet med holdbarheden og ydeevnen af et ægte 2K-produkt. Bona Traffic GO er en innovativ topcoat med indbygget hærdning, som sikrer en sundere påføring langt ud over morgendagens krav, samtidig med at den opfylder høje krav til slidstyrke.

Bona Traffic GO tilbyder en smidigere og nemmere måde at opnå slidstyrke på områder med meget trafik, mens både sundhed og bæredygtighed er i klart fokus.

- Ryst og påfør direkte
- Brugervenlig
- Høj slidstyrke
- Indbygget hærdning – aktiveres ved påføring
- Intet går til spilde – ubegrænset brugstid
- Klar formulering – ikke-gulnende

### Tekniske data

Produkttype:	Vandbåren 2K polyurethan lak med indbygget hærdning, som aktiveres ved påføring.
Tørstofindhold:	Ca. 30%.
Glans ved 60°:	Silkemat 45-50%, Mat 20-25%, Ekstra mat 9-13%.
Fortynding:	Fortynd om nødvendigt med 4% Bona Retarder.
Tørretid:	Overlakering: 2-3 timer*, Fuld belastning: 24 timer*, Kan dækkes: 3 dage* * ved normalt indeklima, 20°C/60% R.H.
Værktøj:	Bona Roller 11 mm eller Bona Applikator.
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /litr. (100-120g/m <sup>2</sup> ) pr. påføring.
MAL-kode (1993):	1-1
Rengøring:	Tør værktøjet fri for restmateriale før det rengøres grundigt i vand. Tørret materiale kan fjernes med acetone.
Holdbarhed:	1 år fra fremstillingsdatoen i uåbnet original emballage.
Opbevaring.:	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport.
Affald:	Rester og tomme beholdere skal bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.
Emballage:	3 x 5 ltr. (6 x 1 ltr. kun i mat)
Certificering:	EMICODE; EC1 <sup>plus</sup> – Meget lav indendørs emission.

**Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.**

## Anvendelse

### Forberedelse

Før påføring af Bona Traffic GO skal gulvet primes med en Bona vandbaseret primer. Lakken skal have rumtemperatur. Lakfilter isættes og dunken rystes grundigt før brug. Optimale påføringsforhold er mellem 18-25°C/30-60% RF. Højere temperatur og lavere luftfugtighed afkorter tørretiden – lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

**Minimum temperatur for brug er 13°C.**

### Udførelse:

#### Rekommanderet behandling

Ubehandlet / rent slebet træ:

- 1 x Bona Primer \*
- 2 x Bona Traffic GO

\* Før påføring af Bona Traffic GO skal gulvet altid primes med en vandbaseret primer.

**Bona Traffic GO må ikke bruges sammen med Bona craft oil 2k, og den må ej heller bruges på fabrikslakeret gulve, på farbrislakeret gulve skal overlakering gøres med Bona Traffic HD.**

**Der må kun påføres 2 hele lag primer og/eller lak pr. dag pga. risiko for overdrevet træhævelse.**

**Der skal sikres god ventilation under tørring. Dårlige tørrebetingsforhold kan reducere produktets ydeevne og vedhæftning.**

### Påføring:

1. Ryst dunken omhyggeligt i 1 minut.
2. Påfør lakken med en Bona Roller, 8-10 m<sup>2</sup>/litr. (100-120g/m<sup>2</sup>). Der skal rulles skiftevis på tværs og langs med åreretningen. Undgå laksøer. Arbejd altid vådt i vådt så overlap undgås.
3. Lakken skal tørre grundigt, før du påfører yderligere lag. Sørg for god ventilation.
4. Om nødvendigt kan mellemslibes med Bona Scrad System P150 korn (eller finere), og støv fjernes før sidste påføring.

Gulvet tåler let gangtrafik efter 8 timer efter sidste påføring og kan anvendes fuldt efter 24 timer.

Evt. pålægning af tæpper eller anden gulvbelægning samt vask må tidligst foretages efter 3 døgn.

### Vedligeholdelse

Rengøring med de rigtige produkter er let. Når du vælger Bona rengørings- og vedligeholdelsesprodukter så har du valgt de bedst mulige produkter til at pleje dit gulv.