

# Bona Traffic HD Raw

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Traffic HD Raw tilbyder et højt niveau af beskyttelse til trægulve. Lakkens unikke overfladestruktur er en fornøjelse at gå på og gør den fantastisk til hjem med børn og kæledyr. Den har yderligere en meget lav indvirkning på indendørs luftmiljø.

- Bevar udseendet og følelsen af rått træ
- Nem og sikker at påføre
- Høj skridsikkerhed

### Tekniske data

Produkttype:	2-komponent vandbaseret polyurethanlak
Tørstofindhold:	Ca. 32%
Glans (ved 60°):	Ca. 4%
Blandingsforhold:	1 del hærder til 1 liter Traffic HD Raw eller 0,41 L hærder til 4,54 L Traffic HD Raw (≈8 vol %)
Brugstid:	max. 3 timer ved 20°C (kortere hvis varmere)
Fortynding:	Fortynd om nødvendigt med 4 % Bona Retarder i længere tid.
Tørretid:	Normale klimaforhold, 20°C/60%R.H. Overmaling: 2-3 timer. Let brug: 24 timer
Værktøj:	Bona Microfleece Roller (11 mm luv). Udbringningsgrad: 8-10 m <sup>2</sup> /liter (100-120g/m <sup>2</sup> ) pr. lag.
Rengøring:	Tør værktøj fri for restmateriale før rengøring med et minimum af vand. Tørret materiale kan fjernes med acetone.
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet original beholder
Opbevaring:	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport.
Affald:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Emballage:	4,95ltr. Inkl. Hærder
Certifikater:	EMICODE; EC1PLUS – Meget lav indendørs emission. GreenGuard guld. DIN 51 130; klasse R9, reduceret risiko for at glide

**Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.**

### Anvendelse

#### Forberedelse

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til dets slutbrugsmiljø, godt slebet, tørt og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Lad lak og hærder nå stuetemperatur, indsæt filter og ryst beholderen grundigt inden brug. Optimale betingelser for brug er mellem 18-25°C og 30-60% relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter, lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.  
**Minimumstemperatur til brug er 13°C.**

#### Anbefalede behandlinger:

Standard protokol:

- 1-2 x Bona Primer1
- 1-2 x Bona Traffic HD Raw1

Til farvning:

- 1x Bona Craft Oil 2K
- 2x Bona Traffic HD Raw

Overfladen skal have tre lag i alt. For at minimere risikoen for blødning af olie, anbefales det at være restriktiv med påføringsmængden. Brug en klud viklet omkring en pad under en polermaskine til påføring for at holde olien på overfladen.

Bemærk: Det anbefales ikke at påføre mere end to hele lag primer og/eller lak om dagen pga. risiko for overdreven træhævelse. Sørg for god ventilation under tørring. Dårlige tørreforhold kan reducere produktet ydeevne og vedhæftning.

#### Påføring:

- 1) Ryst lakduken og tilsæt hærder. Fortsæt straks med at ryste blandingen i et minut. Brug blandingen direkte inden for tre timer.
- 2) Påfør med en Bona Roller på 8 -10m<sup>2</sup>/liter (100-120g/m<sup>2</sup>). Rul skiftevis på tværs og langs med træet, undgå ophobninger af produktet. Hold altid en "våd kant" for at undgå overlappinger.
- 3) Lad gulvet tørre ordentligt, før du påfører yderligere lag. Sørg for god ventilation.
- 4) Foretag om nødvendigt en mellemslibning med Bona Scrad System P150 korn (eller finere) og fjern støv før påføring af et sidste lag lak. Bemærk: Hvis det foregående lag lak/primer har ligget mere end 24 timer, så er en mellemslibning altid påkrævet. Let gangtrafik kan genoptages efter 8 timer, men overfladen er fortsat modtagelig over for ridser indtil gulvet er fuldt hærdet. Gulvet er hærdet efter cirka syv dage. Overfladen må ikke dækkes eller fugtes før den er fuldt hærdet.

#### Vedligeholdelse

Slutbrugervedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige på bona.com. Detaljerede vedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige for både forbrugere og kommercielle slutbrugere. Udskriv venligst en kopi af de relevante instruktioner og give den til slutbrugeren.