




- 6 varianter
- Ekstrem kraftigt slidlag på 0,7 mm
- 100% Phthalatfri
- Sikrer hjemlig følelse i institutioner og industrielle områder
- Kan lægges på gulvvarme
- Mulighed for reetablering af overflade



PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit Glue Down gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe.

Her kan Bona spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50.

Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel.

Ved grundrengøring anvendes Bona PowerRemove R.

Se montagevejledning på Scandinova.dk



Nordic Pine Ultra Mat
LVT155831HE




Light Oak Ultra Mat
LVT9386HE



White Oak Ultra Mat
LVT5135566HE



Brown Oak Ultra Mat
LVT9400HE



Natural Oak Ultra Mat
LVT9409HE



European Oak Ultra Mat
LVT18200HE

Produkttype		LVT Glue Down Herringbone		Gulvvarme		Gulvvarme egnet	
Klassifikation EN ISO 10582		34/43		Kvadratmeter pr. pakke		2,6 m²	
Størrelse		95x380 mm		Brandsikkerhed EN13501-1		Bf1-S1	
Slidlag		0,7 mm		Skridsikkerhed DIN 51130 EN13893		R10 DS	
Tykkelse		2,5 mm		Slidgruppe EN660-2		Group T	
Trinlydsdæmpning		4 db		Termisk modstand EN12667:2001		0,039 m²K/W	
Vægt pr. m²		3,6 kg		Krumning ISO 23999:2008		≤2 mm	
Nedtryksmærker ISO 24343-1:2007		≤0,1 mm		Kemikale resistens ISO 26987:2008		Resistent	
Kontorstolstest EN425		Pass		Stabilitet på kvadrat ISO 24342:2007		Afvigelsesområde	X: 0,00 mm~ +0,04 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Lysægtthed ISO 105-B02:Method 3		≥6		Form stabilitet ISO 24342:2007		Afvigelsesområde	X: 0,00 mm~ +0,03 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Dimensionel stabilitet ISO 23999:2008		≥0,25%		Brændende cigarettest		Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brun mærke	
				Genanvendelighed		100% genanvendelig	
Fleksibilitet ISO 24344:2008 Method A		Ingen revner vist i begge retninger ved test med 20 mm dorn.		Peel test ISO 24345:2006		X: 65 N / 50 mm Y: 65 N / 50 mm	



Versionsnummer: 1.0
september 2025

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel. 4450 1100

Brøndby:
Vallensbækvej 18C
2605 Odense SØ
Tel. 4450 1180

Odense:
Cikorievej 22A
Odense SØ
Tel. 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
8000 Aarhus C
Tel. 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
9000 Aalborg
Tel. 9815 1777