



XpertPro LVT LOOSELAY Grey Oak

- Lydreducerer 12 decibel
- Brede planker
- Ekstrem kraftigt slidlag på 0,7 mm
- 100% Phthalatfri
- Let at udskifte enkelte stave/fliser
- Kan lægges på gulvvarme
- Mulighed for reetablering af overflade
- Monteres i XpertPro Fix
- Indoor Air Comfort certificeret



## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE



Voks eller poler ikke dit Looselay gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe. Her kan Bona spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60.


Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel.

Ved grundrengøring anvendes Bona Remove R, og ved reetablering af overflade anvendes Bona Pure. Kontakt en Bona Elastic System partner for korrekt brug.


Se montagevejledningen på [scandinova.dk](http://scandinova.dk)



Brown Oak  
9400LL




Grey Oak  
9405LL




Scandinavian  
8210LL



Sand Grey  
3358LL



Travertine Grey  
3561LL



Sand Antracite  
6619LL

Produkttype	LVT	Gulvvarme		Gulvvarme egnet
Klassifikation EN ISO 10582	34/43	Kvadratmeter pr. pakke		Træfarver: 2,88 m <sup>2</sup> Stenfarver: 1,67 m <sup>2</sup>
Størrelse	Træfarver: 237 x 1519 mm Stenfarver: 457 x 457 mm	Brandsikkerhed EN13501-1		Bf1-S1
Slidlag	0,7 mm	Skridsikkerhed DIN 51130 EN13893		R10 DS
Tykkelse	5,0 mm	Slidgruppe EN660-2		Group T
Trinlydsdæmpning	12 db	Termisk modstand EN12667:2001		0,074 m <sup>2</sup> K/W
Vægt pr. m <sup>2</sup>	9,8 kg	Krumning ISO 23999:2008		≤0,2 mm
Nedtryksmærker ISO 24343-1:2007	0,04 mm	Kemikale resistens ISO 26987:2008		Resistent
Kontorstolstest EN425	Type W	Stabilitet på kvadrat ISO 24342:2007		Afvigelsesområde X: 0,00 mm~ +0,05 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Lysægthed ISO 105-B02:Method 3	≥6	Stabilitet ISO 24342:2007		Afvigelsesområde X: 0,00 mm~ +0,03 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Dimensionel stabilitet ISO 23999:2008	X retning: 0,12% Y retning: 0,1%	Brændende cigarettest		Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brun mærke.
Fleksibilitet ISO 24344:2008 Method A	Ingen revner vist i begge retninger ved test med 20 mm mandreal.	Genanvendelighed		100% genanvendelig
		Temperaturholdbarhed EN12667:2001		0,042 m <sup>2</sup> K/W

Kundeservice  
70300035

Scandinova A/S  
info@scandinova.dk  
www.scandinova.dk

København:  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel- +45 4450 1100

Brøndby:  
Vallensbækvej 18C  
DK-2605 Brøndby  
Tel- +45 4450 1120

Odense:  
Cikorievej 22a  
DK-5220 Odense SØ  
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:  
Trindsøvej 15  
DK-8000 Aarhus C  
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel. +45 9815 1777