

XPERTPRO Hvid Ekstra Mat LAK

Produktbeskrivelse



Egenskaber

XpertPro Hvid Ekstra mat er en hvid lasur lak til behandling af trægulve. Lakken anvendes i bolig og andre miljøer med lettere slitage. Kan anvendes som total behandling eller som grundlak for andre toplakker.

Tekniske data

Produkt type:	1 komp. vandbaseret Polyuretan/Akrylat/Co-polymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Tørstofindhold:	Ca. 30%
Densitet:	1.05 kg/dm ³
Emission:	Max 60 g/l VOC
Viskositet:	Ca. 20 sek.
pH Værdi:	Ca. 8
Glansgrad:	Ca. 10
Slidstyrke:	Ca. 7 mg/100 rpm. (SIS 923509)
Rækkeevne:	12 m ² /litr./lag (80 g/m ²)
Anvendelsestemp.:	+15°C – +25°C
Tørretid:	Ca. 1½ time
MAL-kode:	00-1
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballering:	3 x 5 ltr. dunk

Træ er et naturmateriale. Forskellige faktorer kan påvirke XpertPro Hvid Ekstra mat lak's indfarvning. Det anbefales derfor altid at udføre en prøvestrykning for at sikre at slutresultatet svarer til det ønskede. Der tages ikke ansvar for ujævn indfarvning der skyldes uens påføring.

Anvendelse

Forberedelse

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret til omgivelserne, velafsløbet og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Det bedste resultat sikres med afsluttende afslibning med polermaskine med K120 eller finere. Lad lakken opnå rumtemperatur; isæt sien og omryst dunken omhyggeligt. Optimale forhold til påføring er 18-25°C og 40-60% RF. Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid; lav temperatur og høj luftfugtighed giver længere tørretid. Laveste anvendelses temperatur er 13°C

Påføring

Gulvet skal behandles med 3 lag lak. Lakken kan anvendes som den er i alle 3 lag men det er også muligt at kombinere med grund eller toplak hvis der ønskes en mindre intensiv indfarvning. F.eks.: 2 x Hvid mat lak + 1 x toplak eller 1 x grundlak + 2 x Hvid mat lak. Som grundlak anbefales XpertPro Ultra eller XpertPro Robust.

Ved overlakering med toplak anbefales det at anvende en mat eller ekstra mat toplak da dette fastholder det hvide udseende.

Følgende toplakker anbefales til overlakering af XpertPro Hvid Ekstra mat: Bona Traffic HD, Bona Wave XM, XpertPro Ultra eller XpertPro Robust.

OBS! Mellemslib altid hvidlakken inden overlakering.

1. Anvend egnet lakrulle f.eks. Polyamidvalse 12303260 og lakpensel til påføring.
Påfør et jævnt tyndt lag XpertPro Hvid mat lak ca. 12 m²/litr. (80 g/m²). Hvidpigmenteret lak må ikke hældes direkte på gulvet – husk at "røre" rundt i lakken med rullen eller penslen under lakering. Pigmenteringen må ikke bundfælde. Afslut altid i træets længderetning. Bibehold en våd kant til ubehandlede arealer – arbejde vådt i vådt.
2. Lad tørre i 1,5-3 timer.
3. Mellemslib med Bona Scrad System eller alt. slibenet K150 eller finere.
4. Påfør yderligere lak efter ønske. **I alt 3 lag.**

Rengøring.

Skrab ruller og andet værktøj rent inden rengøring i vand. Indtørret lak kan fjernes med acetone.

Affald: Overskudsmateriale deponeres efter lokale forskrifter. Må ikke hældes i afløb.

Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato i uåbnet dunk.

Oplagring/transport: +5°C – +25°C.

Yderligere information og sikkerhedsdatablad:
www.scandinova.dk.