



# Bona terrasseolie

UDENDØRS IMPRÆGNERINGSOLIE

Langvarig beskyttelse mod vejret



Udendørs olie til fremragende imprægnering og langvarig beskyttelse af terrasser og udvendigt træværk.

Bona Decking Oil giver udendørs terrasser langvarig beskyttelse mod alle former for vejr, fra sne til sollys. Dens unikke formel fremhæver træets naturlige åremønster, samtidig med at risikoen for revner og vridning reduceres. Den indeholder også UV-beskyttelse mod blegning. Med nem påføring og hurtig tørring er den den perfekte partner til beskyttelse af udendørs terrasser.

- Fremragende vandafvisning
- Reducerer revner og vridning
- Hurtig tørring
- Langvarig beskyttelse



# Bona terrasseolie

## UDENDØRS IMPRÆGNERINGSOLIE

### Langvarig beskyttelse mod vejret

#### TEKNISKE DATA

<b>Produkttype / base:</b>	Modificeret vegetabilsk olie
<b>Farver:</b>	Neutral, mahogni, teak og grå.
<b>Tørretid:</b>	Mellem påføringer: 30-60 minutter <sup>1</sup> Let brug: 24 timer <sup>1</sup> <sup>1</sup> under normale klimaforhold, 20°C/60% RF
<b>Applikationsværktøjer:</b>	Pensel, rulle eller anden egnet påføringsmiddel.
<b>Anvendelsesmængde:</b>	Ca. 20 m <sup>2</sup> /liter afhængig af træsort.
<b>Brandrisiko:</b>	Ikke-brandbar, men der er risiko for selvantændelse. Brugte klude, papir, klude og lignende skal nedsænkes i vand eller placeres i forseglede metalbeholdere. Se sikkerhedsdatabladet.
<b>Sikkerhed:</b>	Uklassificeret
<b>Rensning:</b>	Rengør værktøj med terpentin. Tørret materiale kan fjernes med terpentin.
<b>Holdbarhed:</b>	2 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage.
<b>Opbevaring/transport:</b>	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport. Opbevares køligt.
<b>Bortskaffelse:</b>	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
<b>Pakkestørrelse:</b>	2,5 liters beholdere (alle farver). 10 liters beholder (kun neutral)

*Yderligere detaljerede oplysninger findes i det relevante sikkerhedsdatablad.*

#### FORBEREDELSE

Overfladen, der skal behandles, skal bestå af bart træ og være tørt. Olieret, vokset og/eller rådnet træ skal rengøres grundigt med Bona Deep Clean Solution eller Bona Decking Reviver før påføring af ny olie. Træets fugtighedsindhold bør ikke overstige 18% RF.

Nyoplagt træterrasse må ikke behandles umiddelbart efter installationen, men skal først udsættes for flere ugers forvitring. Dette gør træet porøst og absorberende til Bona Decking Oil. Optimalt påføringsforhold er mellem 18-25°C. Høj temperatur og lav luftfugtighed forkorter tørretiden, mens lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

**Minimumstemperatur for brug er 13°C.**



# Bona terrasseolie

UDENDØRS IMPRÆGNERINGSOLIE

## Langvarig beskyttelse mod vejret

### ANVENDELSE

1. Rør dåsen godt rundt.
  2. Påfør 1-2 lag olie jævnt og tyndt med en bred pensel eller anden egnet applikator.
  3. Når terrassen er mættet, tørres al overskydende olie af med en bomuldsklud.
  4. Lad terrassen tørre i mindst 24 timer, før den tages i brug.
- Undgå fodtrafik i denne periode.

Hvis det regner på terrassen, før olien er hærdet, kan det være nødvendigt at påføre et tyndt lag olie igen.

**Tørretid (ved 20°C/60% RF):** 24 timer, forvent længere tørretid på eksotisk træ og ved lave temperaturer og/eller høj relativ luftfugtighed.

**ADVARSEL:** BONA TERRASSEOLIE INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE.  
BRUGES KLUD, PAPIR, SVAMPE OG LIGNENDE SKAL PLACERES I VAND ELLER FORSEGLEDE  
METALBEHOLDERE

### VEDLIGEHOLDELSE

Skyl terrassen lejlighedsvis med sæbe og vand. Hvis den begynder at vise tegn på slid, dvs. et lysere og tørrere udseende, er det muligt at påføre et ekstra lag Bona Decking Oil for at forbedre overfladen og forlænge levetiden,

før en fuldstændig genpåføring er nødvendig. Gråt, råddent træ skal grundigt rengøres med Bona Deep Clean Solution eller Bona Decking Reviver før genoliering.

Oplysningerne i dette dokument og alle andre råd og anbefalinger, som vi giver for at hjælpe og bistå brugeren, er baseret på tidligere erfaringer og omfattende tests, men gør ikke krav på at være fuldstændige. På grund af den brede vifte af mulige anvendelser og anvendelsesbetingelser for vores produkter, fritager vi ikke brugerne fra behovet for at udføre deres egne forsøg eller søge teknisk rådgivning fra Bona før brug. Bona kan kun garantere sine produkter og ikke konstruktionen som helhed. Overhold anbefalingerne fra gulvproducenten og bestemmelserne i relevante standarder.