



Bona LinoPrime

VANDBASERET PRIMER



2K vandbaseret primer til porefyldning af linoleumsgulve.

Bona LinoPrime er en hurtigtørrende, PUR-baseret primer til udfyldning af porerne i grundigt rengjorte og sløbne linoleumsgulve. Den forbedrer udjævningen og glatheden af det efterfølgende lag, som typisk kan påføres efter blot en time.

- Fylder porerne
- Reducerer absorberingsevnen
- Lavt forbrug pr. kvm
- Sikker og nem anvendelse



Bona LinoPrime

VANDBASERET PRIMER

TEKNISKE DATA

Produkttype / base:	2-komponent vandbaseret polyurethanprimer
Tørstofindhold:	ca. 23%
Blandingsforhold:	1 del Bona LinoPrime Hærder til 24 dele Bona LinoPrime
Brugstid:	Maks. 3 timer ved 20°C (kortere ved varmere temperatur)
Fortynding:	Må ikke fortyndes.
Applikationsværktøjer:	Bona mikrofiberrulle (11 mm luv)
Anvendelsesmængde:	20-25 m ² /L (≈50-40 g/m ²) pr. lag
Sikkerhed:	Primer: Uklassificeret Hærder: Klassificeret. (se sikkerhedsdatablad).
Rensning:	Tør værktøj fri for restmateriale før rengøring med mindst vand, tørret materialet kan fjernes med acetone. Bortskaf alt affald på en godkendt genbrugsstation. Må ikke hældes i afløb eller kloakker.
Holdbarhed:	2 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage.
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport. Opbevares køligt.
Bortskaffelse:	Beholdere med en minimal mængde tørret materiale kan genbruges. Alt affald skal bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg - må ikke hældes i afløb eller kloakker. Følg alle lokale affaldsregler.
Pakkestørrelse:	3 x 5 liter inkl. hærder. 4,8 l lak og 0,2 l hærder.
Certifikater & standarder:	Emicode EC 1PLUS for meget lave emissioner EN 71-3: Sikker at anvende på børns legetøj

Yderligere detaljerede oplysninger findes i det relevante sikkerhedsdatablad.

FORBEREDELSE

Der skal udvises omhu for at sikre, at gulvet er fuldstændig fri for enhver forurening, der vil forringe vedhæftning.

Fjernelse af tidligere polering, pleje eller andet kontaminering er et vigtigt skridt i at sikre en vellykket anvendelse af Bona LinoPrime. Bona har udviklet flere mulige løsninger afhængigt af gulvtypen og tilgængeligt udstyr. Se venligst guiden "Bedste

"praksis for gulvrenovering", som er tilgængelig under "Dokumenter" på Bona LinoPrime produktsiden på bona.com for en fuldstændig beskrivelse af alle anbefalede løsninger.

Test og vurder altid vedhæftningen for at sikre kompatibilitet med overfladen før hele gulvet behandles.



Bona LinoPrime

VANDBASERET PRIMER

BEHANDLINGSPLAN

Renovering af linoleum:

1 x Bona LinoPrime

1-2 x Bona Pure Colour

1 x Bona Pure eller Bona Pure HD

ANVENDELSE

1. Ryst primeren grundigt og hæld materialet i en Bona blandespand.

2. Tilsæt langsomt en flaske Bona LinoPrime hærder i spanden, mens du rører maskinen. Rør grundigt i mindst et minut.

Bemærk: Hærderen må ikke tilsættes direkte til lakbeholderen. Kun ekstern blanding er mulig. Ved blanding af mindre mængder lak, sørg for det korrekte forhold mellem hærder og lak.

Lad blandingen reagere i mindst

fem minutter før brug. Brug blandingen inden for den anbefalede brugstid (3 timer).

3. Påfør Bona LinoPrime med en Bona mikrofibrerulle (11 mm luv). Rul med en jævn, flydende bevægelse på tværs, og undgå ophobning af produkt. Forbruget er ca. 20-25 m²/L.

For at understøtte og fremskynde tørreprocessen kan der anvendes egnede ventilatorer.

ADVARSEL: Linoleum og andre porøse gulvbelægninger absorberer let vand. Hvis der foretages kemisk eller våd fjernelse af gammel polish eller andre plejeprodukter, skal gulvet have en tørretid på minimum 24 timer under gode forhold. For at understøtte tørreprocessen kan ventilatorer og varme anvendes. Vær opmærksom på, at restvand og rengøringskemikalier i gulvbelægningen kan medføre vedhæftningsproblemer. Optimale forarbejdningsbetingelser er 18–22 °C og 40–60 % relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed reducerer tørretiden, mens lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

VIGTIGT!

Bona LinoPrime bør aldrig anvendes som den sidste behandling af elastiske gulve.



Bona LinoPrime

VANDBASERET PRIMER

Oplysningerne i dette dokument og alle andre råd og anbefalinger, som vi giver for at hjælpe og bistå applikatoren, er baseret på tidligere erfaringer og omfattende tests, men gør ikke krav på at være fuldstændige. På grund af den brede vifte af mulige anvendelser og anvendelsesbetingelser for vores produkter, fritager vi ikke brugerne fra behovet for at foretage udføre deres egne forsøg eller søge teknisk rådgivning fra Bona før brug.

Bona kan kun garantere sine produkter og ikke konstruktionen som helhed. Overhold anbefalingerne fra gulvproducenten og bestemmelserne i relevante standarder.