



Bona Natural Primer

VANDBASERET PRIMER

Giver udseendet og følelsen af ubehandlet træ



Bona Natural Primer er en pigmenteret vandbaseret primer til ubehandlede trægulve, der er designet til at give følelsen af ubehandlet træ. Den kan påføres i et eller to lag for at opnå det ønskede udseende.

Bona Natural er en hurtigtørrende primer med gode mellemstribningsegenskaber, der giver gulvet et blankt, ubehandlet udseende. Produktet kan påføres i et eller to lag, afhængigt af den ønskede intensitet - jo flere lag, desto lysere/hvidere udseende. For optimale resultater anbefaler vi toplagene Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic GO ekstra mat eller ultra mat, Bona Traffic HD Ekstra mat, Bona Mega EVO ekstra mat eller ultra mat.

- Bevarer gulvets nyslebne udseende
- Gode egenskaber ved mellemstribning
- Sikker og nem påføring • Velegnet til

de mest almindelige træsorter, f.eks. gran, fyr og eg



Bona Natural Primer

VANDBASERET PRIMER

Giver udseendet og følelsen af ubehandlet træ

TEKNISKE DATA

Produkttype:	Hvidpigmenteret 1-komponent, vandbaseret primer baseret på polyurethan/akrylat
Tørstof:	30%
Fortynding:	Produktet behøver ikke at fortyndes. Bona Retarder kan tilsættes for længere åbentid.
Tørretid:	1–2 timer (20 °C/60 % relativ luftfugtighed)
Værktøjer:	Bona mikrofleece- eller T-bar-applikator
Anvendelse:	10–12 m ² /liter pr. lag
Sikkerhed:	Ikke mærkningspligtig, se separat sikkerhedsdatablad
Rensning:	Pres/klem lakken af værktøjet, inden du rengør det grundigt i vand. Tørret lak kan fjernes med acetone.
Opbevaringstid:	1 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage.
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring eller transport.
Spild:	Resterende materiale skal afleveres på en miljøaffaldsstation. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Tøm, tørre beholdere kan genbruges ligesom plastik.
Emballage:	3 x 5 liter
Certifikat:	EC1PLUS-certificeret for lave indendørs emissioner

For yderligere information, se produktets sikkerhedsdatablad.

FORBEREDELSE

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til omgivelserne, slebet og fri for slibestøv, olie, voks og andet snavs. For det bedste resultat, afslut med at slib med Bona Quattrodisk og et slibepapir fra Bona i kornstørrelse 120.

Lad lakken nå stuetemperatur, kom den i en si og ryst beholderen grundigt inden brug. Optimale forhold til anvendelse er mellem 18-25°C og 30-60% RF. Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid

Lav temperatur og høj luftfugtighed resulterer i længere tørretider. Minimumstemperaturen for brug er 13 °C.

Udseendet af etikettens farveskala på beholderen giver en angivelse af produktets farveegenskaber, men kan aldrig forventes at give præcis det samme resultat på det færdige gulv. Resultatet afhænger af træsort, slibning, træets kvalitet osv. Foretag altid en farvetest på det pågældende gulv.



Bona Natural Primer

VANDBASERET PRIMER

Giver udseendet og følelsen af ubehandlet træ

BEHANDLINGSPLAN

Bona Natural kan bruges på de fleste træsorter, men er bedst egnet til lyse træsorter for at bevare farven på det nyslebne trægulv. Garvesyrer og andre kemikalier i træet kan påvirke gulvets endelige farve.

Behandlingsplan:

Mulighed 1: 2x Bona Natur + 1x Bona Lak

Mulighed 2: 1x Bona Natur + 2x Bona Lak

Bemærk: Det anbefales ikke at påføre mere end to lag lak om dagen på grund af risikoen for øget hævelse af træet.

For den stærkeste hvidhed anbefaler vi at bruge følgende toplakker, jo mattere jo bedre: Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic HD Extra Matt, Bona Traffic GO Extra Matt, Bona Traffic GO Ultramatt, Bona Mega EVO Ultramatt eller Bona Mega EVO Extramatt.

Bona Mix Colour White kan tilsættes i meget små mængder på cirka 0,5% for at øge hvidheden en smule. Med denne tilsætning er der en øget risiko for overlapning og start- og stopmærker fra rullen.

ANVENDELSE

1. Ryst beholderen godt før brug. Sæt det medfølgende filter i kartonen.

En ekstra filterpose kan være nødvendig for at opfange uopløste pigmenter og hårdere partikler. Brug AT31465120. Dette ekstra filter kan placeres oven på plastikfilteret, før det sættes i beholderen.

2. Påfør jævnt med blide strøg i træets længderetning, hvor det er muligt. Oprethold en "våd" kant langs de behandlede sektioner, og overlap vådt-i-vådt, og udjævn eventuelle ujævnheder, før lakken tørrer. Lad det tørre grundigt, før du påfører nye lag lak.

Tørretiden vil være lidt længere for hvert lag.

3. Når lakken er tør, slib overfladen med Bona Scrad system 150 korn eller finere. Ved påføring af mere end ét lag anbefales en mellemslibning for hvert lag.

Dette giver en mere jævn hvidhed.

4. Støvsug gulvet grundigt.

5. Hvis der ønskes en mere intens hvidhed, påfør 1-2 lag mere Bona Natural, inden der afsluttes med en Bona toplak i henhold til behandlingsplanen ovenfor.

TIP

Bona Natural bør primært anvendes på plankegulve eller gulve med lige mønstre. Produktet bør altid påføres i længderetningen på gulvet.

- Brug en påføringspude eller kantrulle til at påføre produktet på vægge og kanter.
- Glat straks overskydende maling ud, når den er våd.



Bona Natural Primer

VANDBASERET PRIMER

Giver udseendet og følelsen af ubehandlet træ

VIGTIG!

Bona Natural bør aldrig anvendes som en afsluttende behandling af gulvet.

Disse oplysninger er baseret på vores bedste og aktuelle viden om produktet og hævder ikke at være fuldstændige. Det er brugerens ansvar at vurdere, om produktet og anbefalingerne heri er egnede til formålet, den pågældende træsort og de gældende forhold på stedet. En professionel og dermed vellykket anvendelse af produktet er uden for Bonas kontrol. Hvis du er i tvivl, skal du altid udføre en test før brug. Brugeren er forpligtet til at læse og forstå alle oplysninger på emballagen og sikkerhedsdatabladet, før produktet tages i brug.