



Bona Traffic GO

SELVBINDENDE, VANDBASERET 2-KOMPONENT TOPLAK

Næste generations toplak



Bona Traffic GO er en vandbaseret 2-komponent toplak med indbygget hærder og fremragende slidstyrke.

Takket være en ny generation af hærkningsteknologi kombinerer Bona Traffic GO enkelhed og effektivitet med holdbarheden og ydeevnen af et ægte 2-komponentprodukt. Bona Traffic GO er en innovativ topcoat med indbygget hærder, der sikrer en sundere påføring langt ud over morgendagens krav, samtidig med at den opfylder høje krav til holdbarhed. Bona Traffic GO er alsidig og kan bruges i både private og erhvervsmæssige miljøer, men er især velegnet til områder med høj trafik.

- Ryst og påfør med det samme. Intet går til spilde.
- Naturlig og sikrere, mere brugervenlig
- Høj slidstyrke
- Indbygget hærder – aktiveres ved påføring



Bona Traffic GO

SELVBINDENDE, VANDBASERET 2-KOMPONENT TOPLAK

Næste generations toplak

TEKNISKE DATA

Produkttype:	Selvtværbindende, vandbaseret polyurethanbaseret 2-komponent topcoat
Tørstof:	Omkring 30%
Glans (ved 60°):	Silkemat 40%, Mat 20%, Ekstramat 10%, Ultramat 5% (på glas)
Fortynding:	Om nødvendigt kan 4% Bona Retarder tilsættes for længere åbentid.
Tørretid:	Genbehandling: 2-3 timer* Let brug: 8 timer* Fuld belastning: 24 timer* Dækning: 3 dage* *ved normalt indeklima, 20°C/60% RF.
Værktøjer:	Bona Roller 11 mm eller Bona Applikator.
Anvendelse:	8-10 m ² /liter pr. lag
Sikkerhed:	Ikke mærkningspligtig
Rensning:	Tør værktøjet fri for restmateriale med så lidt vand som muligt inden rengøring. Materialet kan fjernes med acetone. Bortskaf alt affald på et godkendt affaldsanlæg – Må ikke hældes i afløb eller kloakker.
Opbevaringstid:	1 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage.
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport.
Spild:	Beholdere med en minimal mængde tørret materiale kan genbruges. Alt affald skal bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg – må ikke tømmes i afløb eller kloakker. Følg alle lokale regler. affaldsregler.
Emballage:	3 x 5 liter
Certifikat:	EMICODE; EC 1PLUS – Meget lave emissioner til indeluften GREENGUARD Guld EN 13501-1; Reaktion ved brand EN 16165 Bilag B - R9 (mat og ekstra mat) Kvalificerer sig til LEED- og BREEAM-point

Yderligere detaljerede oplysninger kan findes i det gældende sikkerhedsdatablad.



Bona Traffic GO

SELVBINDENDE, VANDBASERET 2-KOMPONENT TOPLAK

Næste generations toplak

FORBEREDELSE

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til sine omgivelser, godt slebet og frit for slibestøv, olie, voks og andre forurenende stoffer.

Før påføring skal overfladen grundes med en vandbaseret primer fra Bona, se behandlingsplan nedenfor.

BEHANDLINGSPLAN

Ubehandlet trægulv: 1 x

Bona primer

Let slibning med kornstørrelse 150

2 x Bona Traffic GO

ANVENDELSE

1) Ryst malingdåsen kraftigt i 30 sekunder før brug.

2) Påfør med en Bona-rulle 11 mm. Rækkevidde 8-10 m²/liter. Rul på tværs for at sikre jævn påføring. Hold altid en "våd kant" for at undgå overlapninger.

3) Lad det tørre grundigt, inden du påfører yderligere lag. Sørg for god ventilation. Udfør om nødvendigt en mellemslibning med Bona Scrad System P150 korn (eller finere) og støvsug inden påføring af et sidste lag.

Lad lakken opnå stuetemperatur, sæt sien i og ryst beholderen grundigt før brug. Optimale forhold for påføring er mellem 18-25°C og 30-60% RF.

Høj temperatur og lav luftfugtighed vil forkorte tørretiden, mens lav temperatur og høj luftfugtighed vil forlænge tørretiden. **Den laveste temperatur til brug af lakken er 13°C.**

BEMÆRK: Det anbefales ikke at påføre mere end to lag grunder og/eller topcoat om dagen på grund af risikoen for overdreven hævelse af træet. Sørg for god ventilation under tørring. Dårlige tørreforhold kan reducere produktets ydeevne og vedhæftning.

lak. **Bemærk:** Hvis det forrige lag lak/grunder har haft mere end 24 timers tørretid, skal en mellemliggende slibning.

Efter den sidste påføring kan overfladen udsættes for let fodtrafik efter 8 timer og kan bruges fuldt ud efter 24 timer. Lad overfladen tørre i mindst tre dage, før den dækkes med tæpper eller andre gulvbelægninger. Undgå også at placere tunge genstande eller gøre gulvet vådt i denne periode.



Bona Traffic GO

SELVBINDENDE, VANDBASERET 2-KOMPONENT TOPLAK

Næste generations toplak

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring med de rigtige produkter er nemt. Når du vælger Bonas rengørings- og vedligeholdelsesprodukter, kan du slippe af velvidende at du har valgt det bedst mulige produkt til at hjælpe dig med at pleje dit gulv.

Vedligeholdelsesinstruktioner til slutbrugere er tilgængelige hos Bona

Produktsiden for Traffic GO på bona.com. Detaljerede vedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige for både forbrugere og erhvervsbrugere. Udskriv en kopi af de relevante instruktioner og giv den til slutbrugeren.

VIGTIG!

- Blødgørere i materialer som tæppeunderlag, møbelben, hjul og klæbemidler, der bruges til fastgørelse, kan forårsage blødgøring og misfarvning. Eksponering for hårfarve eller gummidæk på biler, cykler og barnevogne kan forårsage permanent, irreversibel misfarvning af overfladen. Brug beskyttelse eller undgå kontakt med gulvoverfladen helt.
- Spild skal fjernes med det samme. Spild, der forbliver i længere tid eller tørrer, kan forårsage kosmetiske pletter eller beskadige overfladen.

- Bemærk venligst, at selvom Bona-lakker er designet til at give en forseglet overflade, der er modstandsdygtig over for slid, afskrabning og spild osv., findes der intet overfladebehandlingssystem, der kan forhindre fysisk skade på træet eller "hærde" gulvet. Fordybninger i træet og ridser kan forårsages af møbler, tabte genstande, hundeklør osv., og der bør tages skridt til at reducere risikoen for, at dette sker.

Oplysningerne i dette dokument og alle andre råd og anbefalinger, vi yder for at hjælpe og bistå entreprenøren, er baseret på tidligere erfaringer og omfattende test, men gør ingen krav på at være fuldstændige.

På grund af den brede vifte af mulige tilgange og betingelser for brug af vores produkter, fritager vi ikke brugerne fra behovet for at udføre deres egne forsøg eller søge teknisk rådgivning fra Bona før brug. Bona kan kun garantere sine produkter og ikke konstruktionen som helhed. Følg gulvproducentens anbefalinger og bestemmelserne i de relevante standarder.