



Bona Traffic HD

2-KOMPONENT LAK, VANDBASERET

Høj ydeevne under korte driftstopperioder



Meget slidstærk vandbaseret 2-komponent lak til trægulve udsat for kraftig slitage.

Bona Traffic HD er den mest holdbare og hurtighærdende lak på markedet. Gulvene kan tages i brug allerede efter 12 timer. Lakken er udviklet til brug i offentlige miljøer. Anvendes på hoteller, restauranter, lufthavne og andre steder, hvor kort driftstop er vigtig.

- Fremragende slidstyrke
- Meget gode påføringsegenskaber
- Høj modstandsdygtighed over for kemikalier, ridser og hælmærker
- Gulvet kan tages i brug 12 timer efter påføring



Bona Traffic HD

2-KOMPONENT LAK, VANDBASERET

Høj ydeevne under korte driftstopperioder

TEKNISKE DATA

Produkttype:	2-komponent vandbaseret polyurethan topcoat
Tørstof:	32%
Glans (ved 60°):	Silkemat 40–45%, Mat 20–25%, Ekstra mat 9–12%
Blandingsforhold	1 del hærder til 1 liter Traffic HD eller 0,41 liter hærder til 4,54 liter Traffic HD
Brugstid:	4 timer ved 20°C (kortere ved højere temperaturer)
Fortynding:	Om nødvendigt fortyndes med 4% Bona Retarder for længere åbentid.
Tørretid:	Slibning/lakering: 2-3 timer* Let brug: 6 timer* Fuld belastning: 12 timer* Afdækning med pap: 3 dage* *ved 20°C/60% RF
Værktøjer:	Bona Microfleece-rulle eller Bona SuperCoat-rulle.
Anvendelse:	8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) pr. lag.
Sikkerhed:	Lak: Skal ikke mærkes Hærder: Mærkning påkrævet (se sikkerhedsdatablad)
Rensning:	Tør værktøjet fri for restmateriale med så lidt vand som muligt inden rengøring. Materialet kan fjernes med acetone. Bortskaf alt affald på et godkendt affaldsanlæg – Må ikke hældes i afløb eller kloakker.
Opbevaringstid:	1 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage.
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +25°C under opbevaring og transport.
Spild:	Beholdere med en minimal mængde tørret materiale kan genbruges. Alt affald skal bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg – må ikke tømmes i afløb eller kloakker. Følg alle lokale affaldsregler.
Emballage: Certifikat:	3 x 4,95 liter inkl. hærder (0,41 liter) EMICODE EC 1 Meget lav emission GREENGUARD Guld EN 14904:2006; godkendt friktion til sportsgulve EN 13501-1; Reaktion ved brand EN 16165 Bilag B - R9 (mat og ekstra mat) Kvalificerer sig til LEED- og BREEAM-point.

Yderligere detaljerede oplysninger kan findes i det gældende sikkerhedsdatablad.



Bona Traffic HD

2-KOMPONENT LAK, VANDBASERET

Høj ydeevne under korte driftstopperioder

FORBEREDELSE

Før påføring skal overfladen grundes med en vandbaseret primer fra Bona. Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til omgivelserne, godt slebet og fri for slibestøv, olie, voks og andet snavs.

Lad lakken og hærderen opnå stuetemperatur før brug.

Optimale forhold for påføring er mellem 18-25°C og 30-60% RF. Høj temperatur og lav luftfugtighed vil forkorte tørretiden, mens lav temperatur og høj luftfugtighed vil forlænge tørretiden. Den laveste temperatur for brug af produktet er 13°C.

Forbehandling af tidligere malede overflader

Bona Traffic HD kan bruges til overlakering

fabriklakeret parket og andre tidligere lakerede overflader, men vedhæftningen skal altid kontrolleres før brug!

For at sikre vedhæftning skal gulvet rengøres og slibes inden renovering. Detaljerede instruktioner kan downloades fra www.bona.com

BEHANDLINGSPLAN

Med en Bona-primer: 1 x Bona primer
2 x Bona Traffic HD

Tidligere lakerede overflader:

Se separat vejledning på bona.com
1-2 x Bona Traffic HD

Med Bona Craftoil 2K til bejdsning:

1 x Bona Craft Oil 2K¹.
2 x Bona Traffic HD

¹ Se Bona Craftoils tekniske datablad for korrekt påføring sammen med lak.

Bemærk: Det anbefales ikke at påføre mere end to lag lak om dagen på grund af risikoen for øget hævelse af træet. Sørg for god ventilation under påføring og tørring. Dårlige tørreforhold, såsom fugtig og kold luft, kan resultere i svækket hærkning med dårligere styrke og vedhæftning.



Bona Traffic HD

2-KOMPONENT LAK, VANDBASERET

Høj ydeevne under korte driftstopperioder

ANVENDELSE

1. Ryst dunken med lak og tilsæt en flaske Traffic HD hærder. Ryst straks blandingen grundigt i 1 minut, og hæld den derefter igennem det medfølgende filter. Ved blanding af mindre mængder hældes den ønskede mængde lak i en separat, tom beholder. 1 liter lak svarer til 1 del hærder. 2 liter, 2 dele hærder osv. Blandet lak skal bruges straks eller senest inden for 4 timer.

2. Fordel lakken med en Bona-rulle. Påfør jævnt med blide bevægelser, og afslut påføringen i træets længderetning. Hold en "våd" kant langs de behandlede områder, og overlap vådt-i-vådt. Lad det tørre grundigt, før du påfører nye lag lak. Tørretiden vil være lidt længere for hvert lag.

3. Fordel lakken med en Bona-rulle. Påfør jævnt med blide bevægelser, og afslut i træets åreretning.

på langs. Hold en "våd" kant langs de behandlede sektioner, og overlap vådt-i-vådt. Lad det tørre grundigt, før der påføres nye lag lak. Tørretiden vil være lidt længere for hvert lag. Slib om nødvendigt mellemliggende med slibenet eller Bona Scrad System korn 150 (eller finere). Fjern støv, før det sidste lag lak påføres. Bemærk: Hvis det forrige lag lak har fået lov til at tørre i mere end 24 timer, er mellemslibning altid nødvendig.

Gulvet kan betrædes forsigtigt cirka 6 timer efter den sidste afretningslag og kan belastes fuldt efter 12 timer.

Lad overfladen tørre i mindst 3 dage, før du dækker den med tæpper eller klude. Undgå også at placere tunge genstande på overfladen og vådmoppe overfladen inden for de første 3 dage.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofibermoppe. Som en del af en vedligeholdelsesbehandling kan gulvet genbehandles med Traffic HD-lak, inden træet bliver for slidt og har brug for omfattende renovering. Ved at påføre Bona Freshen Up eller

Bona Wood Floor Refresher med jævne mellemrum vil bevare en attraktiv overflade med bevaret glans.

Detaljerede vedligeholdelsesinstruktioner kan downloades fra www.bona.com



Bona Traffic HD

2-KOMPONENT LAK, VANDBASERET

Høj ydeevne under korte driftstopperioder

VIGTIGT!

- Blødgørere kan findes i en række forskellige plasttyper i forskellige produkter. Dette kan være forskellige underlag til møbler, møbelben, møbelfødder, tape eller lim til at fastgøre ting eller markere zoner/planer over en kort periode. Disse blødgørere kan forårsage misfarvning af træet. Selv hårfarve og gummidæk af forskellige typer kan forårsage permanent misfarvning af gulvoverfladen. Brug passende beskyttelse til at undgå kontakt.
- Alt spild af forskellig art skal fjernes hurtigst muligt.

Hvis det lades stå for længe, kan det forårsage misfarvning og endda permanent skade på overfladen. Bemærk, at Bona-lakker er lavet til at give en forseglet overflade, der kan modstå slid, visse hælmærker og spild i en kort periode, afhængigt af den valgte lak. En lakeret overflade kan ikke modstå skader fra møbler, der slæbes hen over gulvoverfladen, klør fra kæledyr eller genstande, der tabes på gulvet osv.

Disse oplysninger er baseret på vores bedste og aktuelle viden om produktet og hævder ikke at være fuldstændige. Det er brugerens ansvar at vurdere, om produktet og anbefalingerne heri er egnede til formålet, den pågældende træsort og de gældende forhold på stedet. En professionel og dermed korrekt anvendelse af produktet er uden for Bonas kontrol. Hvis du er i tvivl, skal du altid udføre en test før brug. Brugeren er forpligtet til at læse og forstå alle oplysninger på emballagen og sikkerhedsdatabladet, før produktet tages i brug.