

# XPERTPRO ULTRA SUPERMAT

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Ultra er en 1-komponent ultramat gulvlak hovedsageligt fremstillet af genanvendelige råvarer. Ultra anvendes til behandling af trægulve der udsættes for normal slitage. Lakken anvendes normalt direkte på gulvet, men kan kombineres med alle Bona vandbaserede grundlakker.

- NMP fri
- 1 komponent Crosslink teknologi
- Ultramat – usynlig – ligner rent træ
- Eminente flydeegenskaber
- Delvist fremstillet af genanvendelige råvarer
- Nem i brug – kræver ikke grundlak
- God modstandsdygtighed mod slid, kemikalier og hælemærker
- Hurtig tørretid

### Tekniske data

Produkt type:	1-komponent vandbaseret Polyurethan/Acrylat
Tørstofindhold:	Ca. 30%
Emission:	Max 60 g./litr. VOC
Viskositet:	Ca. 20 sek.
Slidstyrke:	Ca. 7 mg/100 omdr. (SIS 923509)
Glansgrad:	Ultramat glans 8-10
pH-værdi:	Ca. 8
Tørretid:	Mellemslibning 1-1,5 time* Let brug 8 timer* Fuldt afhærdet 7 dage* *v. 20°C/60% RF.
Densitet:	1,05 kg/dm <sup>3</sup>
MAL-kode:	00-1
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /litr./lag (100-120g/ m <sup>2</sup> )
Værktøj:	Vandlakrulle
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet dunk.
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballering:	3 x 5 ltr.

## Anvendelse

### Forberedelse

Gulvet der skal lakeres skal være velafsløbet, tørt, fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Sidste afslibning bør foretages med Bona Scrad Systemet, slibenet eller papir K120 eller finere. Bedste resultat opnås med polermaskine.

### Udførelse

1. Dunken rystes grundigt. Optimale arbejdsforhold er ved 18-22°C/40-60 % RF og lak med rumtemperatur. Højere temperatur og lavere luftfugtighed giver kortere tørretid, lavere temperatur og højere luftfugtighed øger tørretiden.

**Lak og rumtemperatur må ikke være under +13°C.**

2. Lakken påføres med vandlakrulle. Lakken stryges jævnt ud over gulvet, start med kanterne og arbejde herefter vådt i vådt, uden afbrydelse, ud over hele fladen. Undgå laksøer. Der påføres 2-3 lag.
  3. Lakken skal være tør før påføring af næste lag. Tørretiden forlænges for hvert lag. Hvis nødvendigt foretages mellemslibning med Bona Scrad System eller net K150.
- OBS! Hvis sidste lag påføres efter mere end 24 timer skal der altid mellemslibes.**
4. Gulvet kan betrædes forsigtigt ca. 8 timer efter sidste påføring. Tungere trafik skal undgås de første 72 timer. Efter ca. 7 dage kan gulvet vaskes og eventuelle tæpper pålægges.

### Rengøring/vedligeholdelse

Lakerede gulve rengøres ved støvsugning eller vask. Vaskevandet tilsættes Bona Cleaner eller neutralt opvaskemiddel. Anvend en hårdt opvredet klud. Gulvene kan vedligeholdes med overlakering med flere lag Ultra efter behov.

**OBS! Visse typer af modificeret parket kan kræve special behandling.**