

BONA CRAFT OIL 2K

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Craft Oil 2K er en gulvolie fremstillet af rene vegetabiliske olier efter en hel unik formel der giver meget hurtig tørretid og ekstrem slidstyrke. Bona Craft Oil 2K er ideel på træsorter der normalt kan være problematiske som f.eks. Iroko, Jatoba, Kirsebær og Valnød samt røget eg og dampet bøg. Gulve behandlet med Craft Oil 2K får en meget smudsafvisende overflade. Klar til let anvendelse efter kun 8 timer. Bona Craft Oil 2K findes i 9 farver der alle kan overlakeres med Bona Traffic Natural og Traffic HD.

- Lang åbentid og Pot Life – nem påføring
- Kan overlakeres med Traffic Natural og Traffic HD.

Tekniske data

Produkt basis:	Modificere vegetabiliske olier & isocyanat hærder
VOC:	< 19 g/ltr. (incl. hærder) < 2% VOC
Malkode:	00-1 Brugsklar blanding: 2-3
Blandingsforhold:	9 dele olie / 1 del hærder (10%)
Pot Life:	6-8 timer
Tørretid:	Mellem påføringer 15-30 min. (20°C/50% RF) Let brug: Neutral 8 timer. Farver 12 timer.
Forbrug:	Ca. 30 m ² pr. ltr. afhængig af træsort
Værktøj:	Bona olieskraber, korthåret rulle, stålspartel. Polermaskine med rød eller gul pad. Værktøj rengøres med mineralisk terpentiner.
Holdbarhed:	2 år fra produktion i uåbnet emballage
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballage:	6 x 1,25 ltr (1125 ml olie + 125 ml hærder)

OBS! Bona Craft Oil 2K indeholder tørtolier. Risiko for selvantændelse. Anvendte klude etc. skal enten lægges i vand eller opbevares i lukkede beholdere.

Vedligeholdelse

Daglig rengøring foretages med støvsuger eller tørtmoppe. Efter behov vaskes gulvet med Bona Soap tilsat vaskevandet. Husk altid at benytte hårdopvredne klude. Til opfriskning af gulvet anvendes Bona Care Oil. Alt. Wax Oil W i køkken-alrum for forbedret beskyttelse mod spild.

Anvendelse

Forberedelse

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret, velafslebet, tørt og fri for slibestøv, voks og andre urenheder. Lad produktet opnå rumtemperatur.

Minimum temperatur ved anvendelse er 16°C.

OBS: Slibningen og træets specifikke egenskaber har indflydelse på slutresultatet. Farven bør bedømmes efter slutbehandling. Udfør evt. test.

Anbefalede behandlinger:

1. Moderat/stærk slitage:
Bona Craft Oil 2K
2. Moderat/stærk slitage:
1xBona Craft Oil 2K + 2xBona Hard Wax Oil.
3. Meget stærk slitage:
1xBona Craft Oil 2K + 2xBona Traffic Natural/Traffic HD.

Udførelse:

Hvis gulvet har store sprækker anbefales at den færdigblandede olie hældes i et kar og påføres med korthåret rulle. Sprækkefrie gulve behandles hurtigst med Bona olieskraber eller spartel.

1. Med en hammer slåes en syl eller skruetrækker gennem top og bund på den øverste dåse. Efter 1 min. fjernes den øverste dåse og indholdet omrøres omhyggeligt.
2. Fordel et tyndt lag af den blandede olie på gulvet. Større arealer påføres i sektioner der påføres vådt-i-vådt.
3. Lad træet absorbere olien i 15-30 min. Poler herefter gulvet med rød eller gul polerpad.
4. Påfør evt. mere olie hvis gulvet ikke synes mættet.
5. Lad gulvet tørre endnu 15-30 min. før al overskydende olie poleres væk med bomuldsklude.
6. Poler gulvet for at sikre en ensartet overflade.
7. Lad gulvet tørre i 8 timer (farvede olier 12 timer) før gulvet belastes. Der skal sikres god ventilation under udførelse og tørring.

Lakering/påføring af Hard Wax Oil

For at styrke overfalden kan overlakeres med Bona Traffic Natural/Traffic HD eller påføres Bona Hard Wax Oil:

1. Påfør **1 lag** Bona Craft Oil 2K som beskrevet.
2. Lad tørre i minimum 14 timer (Farvede olier 18 timer)
3. Mellemslib med Bona Sand Scrad K 320. Støvsug grundigt.
- 4A. Påfør 2 lag lak.
Det anbefales at mellemslibe mellem de 2 lag.
- 4B. Påfør 2 lag Hard Wax Oil.
Det anbefales at mellemslibe mellem de 2 lag.

Ønskes en mere intens indfarvning kan gulvet vandes op.

- a) Skal gulvet **lakeres** efter oliering, skal det tørre i minimum 16 timer efter vanding.
- b) Skal gulvet kun **olieres**, kan olien påføres når gulvet er tørt op efter vanding.

**OBS: Der må max. anvendes 0,5 – 1 ltr. vand pr. 10 m².
Temperaturforhold: 20°C / 30-60% RF**