

BONA MEGA ONE

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Mega ONE er en 1-komponent vandbaseret toplak på polyuretan basis. Lakken tørrer hurtigt og giver et fyldigt og mættet udseende. Bona Mega ONE kan anvendes på alle Bona grundlakker men fungerer også udmærket alene, nemt og enkelt med stor pålidelighed. Lakken anvendes i bolig samt offentligt miljø med lettere slitage. Transparent ikke gulnende formel.

- Hurtig tørretid
- Gode slibeegenskaber
- Kræver ikke grundlak
- Flot mættet overflade
- GreenGuard certificeret; meget lav emission



Tekniske data

Produkt type:	1-komponent vandbaseret polyuretan
Tørstofindhold:	32%
VOC:	<80 g/ltr.
Slidstyrke:	Ca. 5 mg/100 omdr. (SIS923509)
Glansgrad:	Ekstra mat 9-12
MAL-kode:	00-1
Tørretid:	Slibning/overlakering: 1-2 timer (20°C /60% RF) Let belastning: 8 timer Gennemhærdet: 7 døgn
Forbrug:	8-10 m ² /ltr. (100-120 g/m ² pr. påføring)
Værktøj:	Bona Microfiber eller Polyester rulle
Rengøring:	Ruller skræbes rene for lak og rengøres i vand. Indtørret lak fjernes med acetone.
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	+5° - 25°C
Emballering:	3 x 5 ltr.
Certifikat:	GreenGuard

Anvendelse

Forberedelse

Gulvet skal være akklimatiseret til omgivelserne samt være velafslebet, rent og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Før påføring kan grundlakkes med Bona grundlak efter ønske, alternativt kan også første lag udføres med Mega ONE.

Udførelse

Lakken skal have rumtemperatur. Isæt sien og omrør dunken omhyggeligt før brug. Optimale forhold ved lakering er mellem 18 og 25°C (30-60% RF). Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger.

Anbefalet behandlinger:

Alt. 1

- 1 x Bona vandbaseret grundlak
- 2 x Bona Mega ONE

Alt. 2

- 2-3 x Bona Mega ONE

OBS: Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag. Der skal sikres god ventilation.

Påføring

1. Stryk lakken ud med Bona rulle. Påfør et jævnt lak med bløde bevægelser, afslut altid i træets længderetning. Arbejd vådt i vådt så overlap undgås. Lakken skal være helt tør før næste lag påføres. Tørretiden forlænges for hvert lag.
2. Melleslib efter behov med Bona Scrad System K150 eller finere. **OBS:** Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 24 timer skal der melleslibes.

Gulvet kan betrædes ca. 8 timer efter sidste stryngning. Lakken skal være helt tør inden det belastes med tunge genstande. Tæpper må først pålægges efter min. 8 dage. Undgå gulvask den første uge.

Vedligeholdelse

Gulvet støvsuges. Efter behov vaskes gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og Microfiber pad. Ved vask af trægulve anvendes et minimum af vand og hårdt opvredne gulvklude.