

# BONA MIX&FILL PLUS

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Mix&Fill Plus er en vandbaseret gulvspartelmasse, med meget højt tørstofindhold, til hurtig og effektiv spartling af revner og ujævnheder i trægulve. Blandet med slibestøv opnås helt korrekt farvenuance. På nylagt mønsterparket er en enkelt påføring oftest tilstrækkeligt. Anbefales til lyse og medium farvede træsorter med fuger op til 3 mm.

- God fylde
- Hurtig tørretid
- Nem afslibning
- Ingen lugtgener

### Tekniske data

Produkttype:	Vandbaseret dispersion
Tørstofindhold:	Ca. 38%
VOC:	Max. 15 g/ltr.
Blandingsforhold:	10-15% slibestøv / 85-90% Mix&Fill Plus
Tørretid:	Evt. anden påføring 15-30 min. Slibning 30-60 min. Lakering 1-2 timer 20°C/60% RF Store fuger kræver længere tørretid. Bredere end 2 mm bør tørre natten over.
Værktøj:	Rustfri stålspartel
Forbrug:	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> pr. ltr. afhængig af mængde og størrelse på fuger.
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.
Opbevaring:	+5°C - +25°C
Emballering:	3 x 5 ltr.

### Anvendelse

#### Forberedelse

Gulvet skal være akklimatiseret. Fladen skal være ren, tør og fri for slibestøv, voks, olie og anden forurening. Gulvet der skal spartles skal være slebet til rent træ. Sidste slibning foretages med min. K80. Temperatur i rum, gulv og produkt må ikke være under 13°C.

#### Udførelse

1. Ryst dunken omhyggeligt
2. I en ren spand blandes Mix&Fill Plus med fint slibestøv til en blød ensartet konsistens.
3. Påfør blandingen over hele fladen med rustfri stålspartel. Hvis nødvendigt gentages proceduren.
4. Når fladen er tør slibes overskydende materiale væk med Bona Belt K100-120 eller Bona FlexiSand K60-80.
5. Gulvet behandles med Bona olie eller lak.

#### OBS

**Sprækker i fyr og gran plankegulve spartles normalt ikke. Tørret spartel løsner sig ved bevægelse i brædderne.**

**Meget mørke gulve anbefales behandlet med alm. Mix&Fill.**