

BONA PARKETLIM R848 / R848T

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona R848 er en silanbaseret, reaktiv 1-komponent elastisk gulvlím til limning af lamelparket, massiv mosaik og stavparket. Under normale omstændigheder er det ikke nødvendigt at anvende primer. Limen hærdner ved reaktion med fugt i luften.

- ISO 17178; <70% RF
- EC1R Plus klassificeret
- Meget lav emission
- Blød, elastisk - let bearbejdelig
- Vand og opløsningsmiddel fri - minimal påvirkning af træet
- God vedhæftning på de fleste underlag og træsorter
- Stabile limstrenger - limrester fjernes nemt
- R848T højere viskositet til bla. Bona Optispread

Tekniske data

Produkt type:	Silan modificeret prepolymer
Farve:	Beige
Tørretid:	Åbentid 30 minutter (20°C/60% RF) Belastning 24-48 timer (20°C/60% RF) Behandling 12-24 timer
Densitet:	1,56 g/cm ³
Rengøring:	Acetone, Bona Hand & Tool Cleaner Hærdet lim fjernes mekanisk.
Holdbarhed:	Spande 12 mdr. fra produktionsdato. Poser 24 mdr. fra produktionsdato.
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballering:	15 kg spand = 44 stk. pr. palle Poser R848T 2 x 5400 ml.

Anvendelse

Forberedelse

Underlaget skal være jævnt, tørt, sprækkefrit og i almen god stand. Fladen skal opfylde de specifikke krav for det gulv der skal nedlimes med hensyn til rethed og trykstyrke. Det er normalt ikke nødvendigt at anvende primer eller fugtspærre - men fugtspærre kan anvendes til forbedring af vedhæftningen.

Undergulve:

- Egnede undergulve (inkl. gulvvarme):
- Cement baserede gulve (EN13813)
 - Gulve med flydespartel (min. 2 mm)
 - Anhydrit gulve (EN13813)
 - Spånplader (V100)

OBS: Gulvene, der skal nedlimes, skal være akklimatiseret til normal indendørs klima 20°C/60% RF. Massivparket bør holde en fugtighed på ca. 9% RF - lamelparket ca. 8%. Undgå at nedlime for tørt træ. Følg fabrikkens anvisninger.

Montering

Temperaturforhold: min 18°C
Gulvtemperatur min 18°C (med gulvvarme max. 20°C)
Parketten presses ned i limen indenfor 30 min. Indtørret lim skal fjernes og nyt udlægges. Evt. overskudslim på selve gulvfladen skal fjernes med forsigtighed straks. Efterfølgende behandling med f.eks. lak har dårlig vedhæftning på limrester. Efter 24-48 timer kan gulvet belastes. Slibning og lakering efter 2-4 dage alt efter lokaleforhold.

Forbrug:

8-10 mm Mosaikparket. Limspartel 850 g/m²
22 mm Stavparket/Lamelparket. Limspartel 1000 g/m²
Massiv plank max. 22 x 120 mm. Limspartelspartel 1250 g/m²
Forholdet mellem tykkelse og bredde max. 1:6.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

REKOMANDATION FOR NEDLIMNING AF TRÆGULVE PÅ BETON

RF i undergulv	Beton og beton belagt med spartellag
85% - 90%	R580 + R850 alt. R580 + R850T
70% - 85%	R850, R850T
<70%	R848, R848T, R850, R850T

OBS: RF skal også kontrolleres på ældre gulve. Spartellag skal være mindst 2 mm.

HURTIG GUIDE SMP LIM

	RG i undergulv	Farve	Densitet	Åbentid	Tørretid	Slibning/overfladebeh.
R848	<70%	Beige	1,562	30 min.	24-48 timer	12-24 timer
R848T	<70%	Beige	1,562	30 min.	24-48 timer	12-24 timer
R850	<85%	Beige/brun	1,500	40 min.	24-48 timer	12-24 timer
R850T	<85%	Beige	1,511	40 min.	24-48 timer	12-24 timer