

BONA PRIME CLASSIC

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Prime Classic er en 1-komponent vandbaseret akrylat grundlak beregnet til grundlakering af parket- og trægulve. Prime Classic giver overfladen et flot udseende og mindsker risikoen for sidelimning.

- Kan anvendes sammen med alle Bona's toplakker
- Høj tørstofindhold
- Giver et flot udseende
- Mindsker risikoen for sidelimning.
- Opleves som rent træ
- Er specielt anvendelig til f.eks. klodsegulve, plankegulve og hårdttrægulv med gulvvarme.

Tekniske data

Produkt type:	1-komponent vandbaseret akrylat dispersion
Tørstofindhold:	35%
Tørretid:	1-2 timer med ved normal rumtemperatur 20°C/60% RF.
Arbejdsredskaber:	rulle eller applikator
Strækkeevne:	8-10 m ² /litr. (100-120g/m ²) pr. påføring.
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand middelbart efter lakering. Tørret lak fjernes med acetone.
MAL-kode:	0-1
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.
Opbevaring:	Mindst +5°C og bør ikke overstige +25°C ved opbevaring og transport.
Emballering:	3 x 5 ltr. (44 karton/palle)

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Fladen, der skal lakeres, skal være velsafslebet, fri for slibe-støv, fedt, voks og anden forurening.

Til sidste afslibning bør anvendes BonaSand Scrad slibenet eller papir K120. Det bedste resultat opnås med polérmaskine.

Temperaturen i lokalet må ikke komme under 13°C.

Udførelse

Lakken omrystes grundigt før brug. Lakken påføres bedst med lakrulle. Denne vaskes grundigt før den evt. benyttes til toplakering.

Lakken stryges jævnt ud over hele gulvet. Undgå laksøer. En let mellemslibning foretages med Bona Scrad systemet. Kan alternativt slibes efter første lag toplak.