

# BONA PRIMER AMBER

## Produktbeskrivelse

### Egenskaber

Bona Primer Amber er en 1-komponent polyuretan grundlak. Lakken giver en varm ravfarvet indfarvning der minder om gammeldags opløsningsmiddelbaserede lakker. Anvendes på eg og mørke eksotiske træsorter; med og uden gulvvarme. Bona Primer Amber er nem at mellemslibe.

- Varm ravfarvet indfarvning
- Fine slibeegenskaber
- Ideel til gulvvarme
- Minimerer risiko for sidelimning
- GreenGuard certificeret
- Lav emission

### Tekniske data

Produkt type:	Pigmenteret 1-komponent Polyuretan grundlak
Tørstofindhold:	32%
VOC:	Maks. 95 g/ltr.
Malkode:	00-1
Tørretid:	1-2 timer (20°C/60% RF)
Værktøj:	Bona vandlakrulle
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /ltr.
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage
Opbevaring:	Min. +5°C. Bør ikke overstige +25°C ved opbevaring og transport
Emballering:	3 x 5 ltr. inkl. hæder

### Anvendelse

#### Forberedelse

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret. Overfladen skal være slebet til rent træ, tør og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Det anbefales at sidste afslibning foretages med Quadro eller Multidisc K120.

Lakken skal have rumtemperatur – optimalt mellem 18-25°C (30-60% RF). Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden; lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger.

**Minimum temperatur for lak og gulv er 13°C.**

Farveskalaen på etiketten giver en indikation af farven på produktet, men er kun vejledende. Den endelige farve afhænger af slibning, træsort mv. Udfør altid farvetest på det aktuelle gulv.

#### Udførelse

##### Anbefalet behandling

##### Ubehandlet / renslebet træ:

- 1 x Bona Amber
- Letslibning K150
- 1 x Bona Amber
- 1-2 x Bona Vandbaseret toplak

**OBS: Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag.**

##### Påføring

1. Ryst dunken og isæt sien. Stryg lakken jævnt ud over gulvet. Vær opmærksom på overlap. Undgå laksøer. Arbejd vådt i vådt.
2. Når lakken er tør mellemslibes med K150 eller finere.
3. Støvsug grundigt og påfør endnu et lag Bona Primer Amber. Lad tørre.
4. Påfør 1-2 lag Bona Toplak. Type afhængig af brug og krav til slidstyrke.

**Bona Amber kan IKKE anvendes til toplakering.**

