

BONA SPORTIVE FINISH

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Sportive Finish er en slidstærk 2 komponent gulvlak specielt udviklet til trægulve i idrætshaller. Lakken opfylder kravene i den europæiske standard for sportsgulve (EN14904:2006) og giver en sikker overflade til optimale sportspræstationer. Produktet har fine flydeegenskaber og er enkel at arbejde med på store flader. Bona Sportive Finish er udviklet med et særligt hærdersystem der tager højde for de særlige udfordringer der kan være på idrætsgulve med forhøjede fugtniveauer og lav luftudskiftning. Anvendes på både special og kombinationshaller.

- Høj bestandighed mod slitage, hælemærker og ridser
- God kemikaliebestandighed
- Velegnet til overlakering af tidligere lakerede gulve
- Opfylder EN 14904-2006. Europæisk norm.

Tekniske data

Produkt type:	2-komponent vandbaseret 100% polyuretan
Tørstofindhold:	Ca. 32%
VOC:	Ca. 80 g/ltr. inkl. hærdere
Slidstyrke:	Ca. 5 mg/100 omdr. (SIS923509)
Glansgrad:	20
Blandingsforhold:	2% Sportive hærdere (1 del til 50 dele lak)
Forbrug:	8-10 m ² /ltr. (120-100g/ m ² /lag)
MAL-kode:	Lak 00-1 Hærdere 11-5 Færdigblandet 00-5
Potlife:	Max 5 timer v/20°C (kortere ved højere temp.)
Tørretid:	Mellemslibning 2,5 timer Let belastning 72 timer Fuldt ophærdet 7 døgn v/20°C/60% RF. Der skal sikres god ventilation
Værktøj:	Bona rulle eller applikator
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballage:	2 x 10,4 ltr. (10,2 x 0,2 hrd.)

Anvendelse

Forberedelse

Før påføring skal gulvet grundlægges med Bona Sportive Primer. Gulvet skal være velafsløbet, tørt og fri for slibestøv. Lak og hærdere skal have rumtemperatur. Optimale forhold for påføring er 18-25°C; 40-60% RF. Høj temperatur og lav luftfugtighed forkorter tørretiden, lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger. **Minimum temperatur i lak, rum og gulv er 13°C.**

Forbehandling af tidligere lakerede gulve / overlakering:

Bona Sportive Finish kan anvendes til overlakering af ældre gulve samt fabrikslakeret parket. Fabrikslakeret parket **skal** mellemslibes med Bona Diamond Disc. Vedhæftning **skal** altid kontrolleres før udførelse. Gulve behandlet med voks, polish og lignende kan ikke overlakeres.

Udførelse

Anbefalede behandlinger:

Ubehandlet træ

1 x Bona Sportive Primer
1 x Bona Sportive Finish
Let slibning
1-2 x Bona Sportive Paint (EVT)
1-2 x Bona Sportive Finish

Tidligere lakerede flader

Grundrengøring/Slibning
1-2 x Bona Sportive Paint (EVT)
1-2 x Bona Sportive Finish

OBS: Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag.

Blødgørere fra visse tapetyper kan blødgøre og skade lakken. Tape skal klæbe mindst muligt og være monteret kortest mulig tid.

Påføring

1. Tilsæt hærdere til lakken og omryst blandingen grundigt 1 minut. Blandingen skal anvendes indenfor 5 timer.
2. Lakken stryges jævnt ud med Bona rulle eller applikator. Påføres tværs og langs ad gulvet. Afslut altid i træets længderetning. Bibehold altid en våd kant mod ubehandlede flader. Lakken skal være helt tør før mellemslibning og påføring af næste laklag.
3. Mellemslib efter behov med Bona Scrad eller Bona Net 150 mm på 4D skive. Hvis der går mere end 24 timer mellem lakeringerne skal der altid mellemslibes.

Gulvet kan betrædes ca. 8 timer efter sidste lakering men bør henstå minimum 72 timer inden ibrugtagning. Gulvet skal tørre minimum 7 døgn før hårdere belastning samt vask.

Vedligeholdelse

Daglig rengøring foretages med Bona Sportive Cleaner. Grundrengøring ved stærk tilsmudsning foretages med Bona Sportive Cleaner Plus.

Det anbefales at overlakere gulvet med et interval på 1-3 år afhængig af den aktuelle slitage.