

BONA SPORTIVE PRIMER

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Sportive Primer er en 1 komponent vandbaseret grundlak specielt udviklet til grundlakering af ubehandlede/renglebne sportsgulve. Lakken har god vedhæftning, minimerer risikoen for sidelimning og giver en god basis for efterfølgende påføring af Bona Sportive Paint & Bona Sportive Finish. Bona Sportive Primer er baseret på 100% polyuretan dispersion hvilket gør lakken både stærk og nem at mellemslibe. Lav fugtgennemtrængelighed giver en stabiliserende effekt på træet og reducerer skadevirkninger fra pludselige indeklimaændringer.

- Special grundlak til Bona Sportive Paint & Finish
- Let at mellemslibe
- Reducerer risikoen for sidelimning
- Fremhæver dybden i træet
- GreenGuard & FIBA certificeret

Tekniske data

Produkt type:	1-komponent 100% polyuretan grundlak
Tørstofindhold:	Ca. 32%
VOC:	Max 60 g/ltr.
MAL-kode:	00-1
Tørretid:	2-3 timer ved 20°C / 60% RF
Rækkeevne:	8-10 m ² /ltr. (120-100 g/m ²)
Værktøj:	Bona rulle eller applikator
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Emballage:	2 x 10 ltr.

Anvendelse

Forberedelse

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret. Fladen der skal lakeres skal være sletet til rent træ, tørt og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening.

Sidste slibning foretages med K120.

Lakken skal have rumtemperatur.

Optimale forhold for påføring er 18-25°C; 40-60% RF.

Høj temperatur og lav luftfugtighed forkorter tørretiden, lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger.

Der skal altid sikres god ventilation.

Minimum temperatur i lak, rum og gulv er 13°C.

Udførelse

Anbefalede behandlinger:

1 x Bona Sportive Primer

1 x Bona Sportive Finish

Let slibning K120

1-2 x Bona Sportive Paint (EVT)

1-2 x Bona Sportive Finish

OBS: Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag.

Blødgørere fra visse tapetyper kan blødgøre og skade lakken. Tape skal klæbe mindst muligt og være monteret kortest mulig tid.

Påføring

1. Lakken stryges jævnt ud med Bona rulle eller applikator. Påføres i et ensartet lag tværs og langs af gulvet. Afslut altid i træets længderetning. Bibehold altid en våd kant mod ubehandlede flader.
2. Lakken skal være helt tørt før påføring af første lag Bona Sportive Primer.

OBS! Hvis der går mere end 24 timer mellem lakeringerne skal gulvet mellemslibes før påføring af næste laklag.

Vedligeholdelse

Bona Sportive Primer anvendes ikke til slutlakering.