

BONA TRAFFIC HD

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona Traffic HD 2-komponent vandbaseret toplak til behandling af trægulve i offentligt miljø med ekstrem høj trafikintensitet. Lakken kombinerer ultimativ ydeevne med miljørigtig teknologi – udviklet til et bæredygtigt resultat på såvel gulvet som det omgivende miljø. Bona Traffic HD har kun meget svag lugt og har modtaget DIBt og GreenGuard godkendelse for meget lav indendørs emission. Lakken er klar, ikke gulnende og har ekstrem modstandsdygtighed mod slidage, ridser og kemikalier.

- Ekstrem slidstyrke og modstandsdygtighed mod ridser
- Ultrahurtig ophærdning.
Gulvet kan ibrugtages efter 1 døgn
- Meget svag lugt
- Velegnet til overlakering
- DIBt godkendt for meget lav emission

Tekniske data

Produkt type:	2-komponent vandbaseret 100% Polyuretan Toplak
Tørstofindhold:	Ca. 32%
VOC:	Maks. 52 g/ltr. (inkl. hærder)
Slidstyrke:	1-2 mg/100 omdr. (SIS 923 509)
Glansgrad:	Ekstra mat 10
Blandingsforhold:	1 del Bona Traffic HD hærder til 10 dele Bona Traffic HD (10 %)
Tørretid:	Mellemslibning: 2-3 timer Ibrugtagning: 12 timer Fuldt ophærdet: 5 døgn
Arbejdsredskaber:	Vandlakrulle
Rækkeevne:	8-10 m ² /ltr. (120-100 g/m ²)
Potlife:	4 timer v. 20°C (kortere ved højere temperatur)
Malkode:	Lak 1-2, Hærder 3-3 Brugsklar 1-3
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballering:	3 x 4,95 ltr. inkl. hærder

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Før påføring af Bona Traffic HD skal gulvet primes med en Bona vandbaseret grundlak. Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret – velafsløbet – tørt for slibestøv – olie – voks og anden forurening. Lak og hærder skal have rumtemperatur. Sien isættes og dunken rystes omhyggeligt før brug. Optimale påføringsforhold er mellem 18-25°C/40-60% RF. Højere temperatur og lavere luftfugtighed afkorter tørretiden – lave temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Minimum temperatur i lak og gulv er 13°C.

Forberedelse af fabrikslakerede og tidligere lakerede gulve
For at et gulvkan overlakeres gælder følgende krav:

1. Overfladen som skal lakeres skal være 100% ren. Gulv som tidligere er behandlet med voks, polish eller lignende produkter kan ikke overlakeres.
2. Inden overlakering af fabrikslakerede gulve skal gulvet mellemslibes med Bona Diamantrondel K240. Efter grundig støvsugning og rengøring skal gulvet overlakeres. Der **skal altid** foretages test af vedhæftning.

Udførelse

Rekommanderet behandling

Ubehandlet / renslebet træ:

- 1 x Natural Primer eller Craft Oil 2K
alt. 1 x Bona Intense (dybere glød)
+
1-2 x Bona Traffic HD

Overlakering

- Rengøring og afslibning
1-2 x Bona Traffic HD
Vedhæftningstest foretages.

Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag. Der skal sikres god ventilation. Dårlige tørrebetingsforhold kan medføre svagere lakfilm og dårlig vedhæftning.

Påføring

1. Ryst dunken. Tilsæt 10% Bona Traffic HD hærder og omryst omhyggeligt i 1 minut. Blandingen anvendes umiddelbart og skal anvendes inden for max. 4 timer.
2. Påfør lakken med vandlakrulle. Der skal rulles tværs og langs med åreretningen. Undgå laksøer. Arbejd vådt i vådt så overlap undgås. Lakken skal være helt tør før påføring af næste lag.
3. Om nødvendigt kan mellemslibes med Bona Scrad System K150 før sidste påføring. **OBS.** Hvis sidste laklag påføres efter mere end 24 timer skal mellemslibning foretages. Gulvet kan betrædes efter 8 timer og kan anvendes fuldt efter 24 timer. Evt. pålægning af tæpper samt vask må tidligst foretages efter 3 døgn. Hvis gulvet er behandlet med Bona Create eller lignende er perioden 7 døgn.

Vedligeholdelse

Støvsugning eller vask med en hårdt opvredet klud. Vaskevandet tilsættes Bona Cleaner.