

BONA TRAFFIC HD ANTI SLIP

Produktbeskrivelse

Egenskaber

2-komponent vandbaseret toplak til anvendelse i offentligt miljø med ekstremt høje krav til slidstyrke og bestandighed mod hælemærker. Ideel til brug på arealer og trapper med store krav til skridsikkerhed.

- Designet til offentligt miljø
- Overholder norm/C2354 kat. C (ekstremt slid)
- Gulner ikke
- Høj bestandighed mod hælemærker
- Opfylder DIN. standard 51130-R10 vedr. skridsikkerhed.

Tekniske data

Produkt type:	2-komponent vandbaseret 100% polyuretanlak
Tørstofindhold:	33%
pH-værdi:	8
Viskositet:	20 sekunder (25°C, FC4)
Slidstyrke:	Ca. 2, 5mg/100 omdr. (SIS 923509)
Glansgrad:	Mat: 25
Blandingsforhold:	1 del Bona Traffic hærder til 10 dele Bona Traffic
Tørretid:	3-4 timer ved 20°C /60% RF.
Arbejdsredskaber:	Rulle
Rækkeevne:	8-10 m ² /litr. (100-120 g/m ²) pr. påføring.
Potlife:	5 timer ved +20°C.
MAL-kode:	Lak 1-2, Hærder 3-3, Brugsklar blanding 1-3
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.
Opbevaring:	Mindst +5°C og bør ikke overstige +25°C ved opbevaring og transport.
Emballering:	Lak: 3 x 4,5 ltr. Hærder: 3 x 0,45 ltr.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Overfladen som skal behandles skal være tør og fri for støv, olie, voks etc. Den sidste slibning bør foretages med Bona Scrad System, net, eller slibepapir K120. Lakering foretages umiddelbart efter slibning.

Forberedelse af fabrikslakerede og tidligere lakerede gulve

For at et gulv kan overlakeres gælder følgende krav:

1. Overfladen som skal lakeres skal være 100% ren. Gulv som tidligere er behandlet med voks, polish eller lignende produkter kan ikke overlakeres.
2. Inden overlakering af fabrikslakerede gulve skal gulvet mellemslibes med Bona Diamantrondel K240. Efter grundig støvsugning og rengøring skal gulvet overlakeres. Der skal altid foretages test af vedhæftning.

Udførelse

Lakken tilsættes 10% Bona Traffic hærder. Blandingen rystes kraftigt i min. 60 sekunder og skal herefter stå 5-10 min. før brug. Lak blandet med hærder skal bruges indenfor 5 timer. Lakken påføres med rulle. Temperaturen må ikke være under 13°C. Lakken stryges jævnt ud over gulvet. Undgå laksøer. Efter første lag slibes gulvet med Bona Scrad System eller slibenet K150.

Rekommanderet behandling:

På rent træ: 1 x grundlak + 2-3 x Bona Traffic HD Anti Slip
Overlakering: 2 x Bona Traffic HD Anti Slip
Gulvet kan betrædes med forsigtighed efter ca. 8 timer. Efter ca. 8 dage er gulvet færdighærdet og kan vaskes efter behov.

Rengøring

Støvsugning eller vask med en hårdt opvredet klud. Bona Cleaner eller neutralt opvaskemiddel kan tilsættes vaskevandet.

