

Bona Traffic HD Raw

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Traffic HD Raw tilbyder et højt niveau af beskyttelse til trægulve, samtidig bevarer den udseendet og følelsen af ubehandlet træ. Lakkens unikke overfladestruktur er en fornøjelse at gå på, med en høj skridsikkerhed, hvilket gør den fantastisk til hjem med børn og kæledyr. Lakken er sikker i både påføring og i brug. Den har yderligere en meget lav indvirkning på indendørs luftmiljø. Lakken er klar og gulner ikke.

- Bevar udseendet og følelsen af rå træ
- Lakeret overflade med naturligt indtryk
- Nem og sikker at påføre
- Høj skridsikkerhed

Tekniske data

Produkttype:	2-komponent vandbaseret polyurethanlak
Tørstofindhold:	Ca. 32%
VOC:	Maks. 52 g/ltr. (inkl. hærder)
Slidstyrke:	1-2 mg/100 omdr. (SIS 923509)
Glansgrad:	Ca. 4
Blandingsforhold:	1 del Bona Traffic HD hærder til 1 liter Bona Traffic HD (8%)
Tørretid:	Mellemslibning: 2-4 timer Let belastning: 12 timer Overdækning: 5 døgn Fuldt ophærdet: 7 døgn
Værktøj:	Bona Mikrofiber ruller eller Bona Super Coat Roller.
Rækkeevne:	8-10 m ² /ltr. (120-100 g/m ²) pr. lag.
Potlife:	3 timer ved 20°C (kortere ved højere temperatur)
Holdbarhed:	1 år fra produktion i uåbnet emballage
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballage:	3 x 4,95 ltr. inkl. Hærder

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Vedligeholdelse

Rengør gulvet med Bona Cleaner og en mikrofiberklud. For offentlige områder kan det være nødvendigt at indføre et maskinbaseret rengøringsprogram. Slidte overflader kan fornyes ved at påføre et nyt lag Bona Traffic HD Raw, ved først at rengøre og let slibe overfladen.

Anvendelse

Forberedelse

Før påføring af Bona Traffic HD skal gulvet primes med en Bona vandbaseret primer. Gulvet skal være akklimatiseret samt ren slebet, fri for slibestøv, olie, voks eller anden forurening. Lak og hærder skal have rumtemperatur. Lak sien isættes og dunken rystes omhyggeligt før brug. Optimale påføringsforhold er mellem 18-25°C/40-60% RF. Højere temperatur og lavere luftfugtighed afkorter tørretiden – lave temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Minimum temperatur for lak og gulv er 13°C.

Forberedelse af fabrikslakerede og tidligere lakerede gulve - for at et gulv kan overlakeres gælder følgende krav:

Anbefalede behandlinger:

1. Overfladen som skal lakeres skal være 100% ren. Gulv som tidligere er behandlet med voks, polish eller lignende produkter kan ikke overlakeres.
2. Inden overlakering af fabrikslakerede gulve skal gulvet mellemslibes med Bona Diamantrondel K240. Efter grundig støvsugning og rengøring skal gulvet overlakeres.

Udførelse:

Rekommanderet behandling Ubehandlet / rent slebet træ:

- 1 x Natural Primer, 1 x Craft Oil 2K eller
- 1 x Primer Intense (dybere glød)
- 1-2 x Bona Traffic HD Raw

Overlakering

- Rengøring og let slibning
- 1-2 x Bona Traffic HD

Vedhæftningstest bør foretages.

Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag. Der skal sikres god ventilation. Dårlige tørrebetinger kan medføre svagere lakfilm og dårlig vedhæftning.

Påføring:

1. Ryst dunken. Tilsæt Bona Traffic HD Raw hærder og omryst omhyggeligt i 1 minut. Blandingen anvendes umiddelbart herefter og skal anvendes inden for max. 3 timer.
2. Påfør lakken med en mikrofiberrulle. Der skal rulles tværs og langs med åreretningen. Undgå laksøer. Arbejd vådt i vådt så overlap undgås. Lakken skal være helt tør før påføring af næste lag.
3. Om nødvendigt kan mellemslibes med Bona Scrad System K150 før sidste påføring. OBS. Hvis det sidste lak lag påføres efter mere end 24 timer skal mellemslibning foretages. Gulvet kan betrædes efter 12 timer og kan anvendes fuldt efter 24 timer. Evt. pålægning af tæpper samt vask må tidligst foretages efter 5 døgn.