

BONA TRAFFIC NATURAL

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona Traffic Natural forsegler og beskytter trægulvet med en overflade der, til forskel fra traditionelle gulvlakker, føles og opleves som rent nyslebent træ. Det fineste resultat frembringes ved anvendelse af Bona Natural Primer. Bona Traffic Natural er baseret på den unikke Bona Traffic formel der garanterer et pålideligt og slidstærkt resultat.

- Bevarer udseendet af rent træ
- Overlegen slidstyrke til offentlige arealer
- Nem og sikker påføring
- EC1R; meget lav emission
- Green Guard godkendt
- Gulner ikke

Tekniske data

Produkt type:	2-komponent vandbaseret 100 % polyuretanlak
Tørstofindhold:	Ca. 33%
Glansgrad:	6-8
VOC:	Max 100 g/ltr. (inkl. hærder)
Blandingsforhold:	1 del hærder til 10 dele Natural
Potlife:	Op til 4 timer (kortere ved høj temperatur)
Tørretid:	Mellemslibning 3 timer Let anvendelse 24 timer Fuldt ophærdet 7 døgn
Arbejdsredskab:	Microfiberrulle
Rækkeevne:	8-10 m ² /ltr. pr. lag
MAL-kode:	Lak 00-1 Hærder 3-3 Brugsklar 1-3
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.
Opbevaring:	Mindst 5°C og bør ikke overstige 25°C ved opbevaring og transport.
Emballering:	3 x 4,95 ltr.

Anvendelse

Forberedelse

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret, velafslebet, tørt og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Fladen grundlakeres med Natural Primer eller behandles med Bona Craft Oil 2K hvis gulvet ønskes indfarvet.

Lak og hærder skal have rumtemperatur – optimalt mellem 18-25°C (30-60% RF) Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden; lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger.

Minimum temperatur for lak og gulv er 13°C.

Overlakering

Bona Traffic Natural har generelt meget god vedhæftning på fabriksgulve og tidligere lakerede gulve. Gulvene skal være omhyggeligt rengjorte og afslebne før lakering

Udførelse

Rekommanderet behandling:

Ubehandlet / renslebet træ:

1 x Natural Primer eller Craft Oil 2K
alt. 1 x Bona Intense (dybere glød)
+
1-2 x Bona Traffic Natural

Overlakering:

Rengøring og afslibning
1-2 x Bona Traffic Natural

OBS. Der må kun påføres 2 lag pr. dag. Der skal sikres god ventilation. Dårlige tørrebetingelser kan medføre svagere lakfilm og dårlig vedhæftning.

Påføring

1. Ryst dunken. Tilsæt hærder og omryst omhyggeligt i 1 minut. Isæt herefter sien. Blandingen anvendes umiddelbart og skal anvendes indenfor max 4 timer.
 2. Påfør Bona Traffic Natural med egnet rulle. Der skal rulles tværs og langs af åreretningen. Undgå laksøer. Arbejd vådt i vådt så overlap undgås. Skal være helt tørt før påføring af næste lag. Tørretiden forlænges marginalt for hver påføring.
 3. Om nødvendigt foretages en let mellemslibning før påføring af sidste lag. Anvend net K150 eller finere eller Bona Scrad System. Støvsug grundigt.
- OBS: Hvis sidste påføring foretages efter mere end 24 timer skal der mellemslibes.**

Vedligeholdelse

Støvsugning eller vask med Bona Cleaner. Offentlige arealer kan evt. vaskes med maskine. Undgå brug af for meget vand. Slidte gulve kan genlakeres med et nyt lag Bona Traffic Natural.