

BONA WAVE 2K XM

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Wave 2K er en 2-komponent vandbaseret toplak til behandling af trægulve i offentlig miljø med lavere trafik intensitet. Bona Wave 2K er næsten lugtfri – DIBt godkendt for meget lav emission. Lakken er klar, ikke gulnende og har høj modstandsdygtighed mod slidage, ridser og kemikalier.

- Helt Klar
- Meget lugtsvag
- Høj bestandighed mod ridser og hælemærker
- DIBt godkendt for lav emission
- Meget slidstærk
- VOC < 4%

Tekniske data

| | |
|--------------------|---|
| Produkt type: | 2-komponent vandbaseret toplak 100% Polyuretan |
| Tørstofindhold: | 31 % |
| VOC: | Max 40 g/ltr. (inkl. hærder) |
| Slidstyrke: | 4 mg/100 omdr. (SIS 923509) |
| Glansgrad: | Ekstra mat 10 |
| Blandings forhold: | 1 del Wave hærder til 1 ltr. Wave (4%) |
| Tørretid: | Mellemslibning 2-3 timer* Ibrugtagning 24 timer* Fuldt ophærdet 7 dage* *Ved 20°C/60% RF |
| Værktøj: | Vandlakrulle |
| Rækkeevne: | 8-10 m ² /ltr. (100-120 g/m ²)/lag |
| Potlife: | 4 timer ved 20°C |
| MAL-kode: | Lak 00-1, hærder 4-3 Brugsklar 1-3 |
| Holdbarhed: | 1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage. |
| Opbevaring: | +5°C – +25 °C |
| Emballage: | 3 x 5 ltr. inkl. hærder |

Anvendelse

Forberedelse

Før påføring af Bona Wave 2K skal gulvet primes med en Bona vandbaseret grundlak. Det skal sikres at gulvet er akklima-tiseret, velafslebet, tørt, fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening.

Lak og hærder skal have rumtemperatur. Sien isættes og dunken rystes omhyggeligt før brug. Optimale påføringsforhold er mellem 18-25°C/40-60% RF.

Højere temperatur og laver luftfugtighed afkorter tørretiden, lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Minimum temperatur i lak og gulv er 13°C.

Udførelse

Rekommanderet behandling:

Ubehandlet/renglebet træ

1 x Bona Grundlak
2-3 x Bona Wave 2K XM

Overlakering

1-2 x Bona Wave 2K XM

Vedhæftningstest skal foretages.

Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag. Der skal sikres god ventilation. Dårlige tørrebetingelser kan medføre svagere lakfilm og dårlig vedhæftning. Hvis det tidligere lag lak/grundlak har tørret i mere end 24 timer, skal der altid mellemslibes. Benyt Bona Scrad System eller net K150.

Påføring

1. Tilsæt 4% Wave hærder til lakken. Omryst straks blandingen grundigt i mindst 1 minut. Blandingens skal anvendes straks og inden for max 4 timer.
2. Påfør lakken med vandlakrulle, der skal rulles tværs og langs med åreretningen. Undgå laksøer. Arbejd vådt i vådt så overlap undgås.
3. Lad lakken tørre godt før næste lakering. Der må forventes lidt længere tørretid for hvert laklag.

Gulvet kan betrædes efter 8 timer. Møbler kan anbringes efter 24 timer. Gulvet kan vaskes efter 3 døgn. Tæpper og anden gulvbelægning kan pålægges efter en uge.

Vedligeholdelse

Støvsugning eller vask med en hårdt opvredet klud. Vaskevandet tilsættes Bona Cleaner.