



- NMP fri
- Supermat, næsten usynlig og ligner rent træ
- Eminente flydeegenskaber
- Delvist fremstillet af genanvendelige råvarer
- Nem i brug - kræver ikke grundlak
- Modstandsdygtig mod slid, kemikalier og hælemærker
- Hurtig tørretid



## ANVENDELSE:

### Forberedelse:

Gulvet der skal lakeres skal være velafsløbet, tørt, fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening.

### Udførelse:

**1.** Dunken rystes grundigt. Optimale arbejdsforhold er ved 18 °C/40-60% RF og lak med rumtemperatur. Højere temperatur og lavere luftfugtighed giver kortere tørretid, lavere temperatur og højere luftfugtighed øger tørretiden.

Lak og rumtemperatur må ikke være under +13°C.

**2.** Lakken påføres med vandlaksrulle. Lakken stryges jævnt ud over gulvet, start med kanterne og arbejd herefter vådt i vådt, uden afbrydelse, ud over hele fladen. Undgå laksør. Der påføres 2-3 lag.

**3.** Lakken skal være tør før påføring af næste lag. Tørretiden forlænges for hvert lag. Hvis nødvendigt foretages mellemslibning med Bona Scrad System eller net K150.

OBS! Hvis sidste lag påføres efter mere end 24 timer skal der altid mellemslibes.

**4.** Gulvet kan betrædes forsigtigt ca. 8 timer efter sidste påføring. Tungere trafik skal undgås de første 72 timer. Efter ca. 7 dage kan gulvet vaskes og eventuelle tæpper pålægges.

### Rengøring/vedligeholdelse:

Lakerede gulve rengøres ved støvsugning eller vask. Vaskevandet tilsættes Bona Cleaner eller neutralt opvaskemiddel. Anvend en hårdt opvredet klud. Gulvene kan vedligeholdes med overlakering med flere lag XpertPro Elegant Supermat efter behov.

OBS! Visse typer af modificeret parket kan kræve special behandling.

<b>Produkttype:</b>	XpertPro Elegant Supermat 1-komponent vandbaseret Polyurethan/Acrylat	<b>Tørretid:</b>	Mellemslibning 1-1,5 time* Let brug 8 timer* Fuldt afhærdet 7 dage* *v. 20°C/60% RF.
<b>Rækkevidde:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /litr./lag (100-120g/ m <sup>2</sup> )	<b>Tørstofindhold:</b>	Ca. 30%
<b>pH:</b>	Ca. 8	<b>Emission:</b>	Max 60 g./litr. VOC
<b>MAL-kode:</b>	00-1	<b>Viskositet:</b>	Ca. 20 sek.
<b>Værktøj:</b>	Vandlaksrulle	<b>Slidstyrke:</b>	Ca. 7 mg/100 omdr. (SIS 923509)
<b>Densitet:</b>	1,05 kg/dm <sup>3</sup>	<b>Glansgrad:</b>	Supermat glans 10
<b>Holdbarhed:</b>	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet dunk.	<b>Opbevaring:</b>	+5°C – +25°C
<b>Emballering:</b>	3 x 5 ltr	<b>Bortskaffelse:</b>	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer

Versionsnummer: 1.0  
Juni 2021

**Kundeservice**  
70300035

**Scandinova A/S**  
info@scandinova.dk  
www.scandinova.dk

**København:**  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel- +45 4450 1100

**Odense:**  
Nyborgvej 354  
DK-5220 Odense SØ  
Tel. +45 4450 1180

**Aarhus:**  
Trindsøvej 15  
DK-8000 Aarhus C  
Tel. +45 8628 8020

**Aalborg:**  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel. +45 9815 1777