




LVT LOOSELAY Grey Oak

- Lydreducerer 12 decibel
- Brede planker
- Ekstrem kraftigt slidlag på 0,7 mm
- 100% Phthalatfri
- Let at udskifte enkelte stave/fliser
- Kan lægges på gulvvarme
- Mulighed for reetablering af overflade
- Monteres i XpertPro Fix



PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


Voks eller poler ikke dit Looselay gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe. Her kan Bona spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60.


Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel.

Ved grundrengøring anvendes Bona Remove R, og ved reetablering af overflade anvendes Bona Pure. Kontakt en Bona Elastic System partner for korrekt brug.


Se montagevejledningen på scandinova.dk.



Brown Oak
9400LL




Grey Oak
9405LL




Scandinavian
8210LL



Sand Grey
3358LL



Travertine Grey
3561LL



Sand Antracite
6619LL

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Produkttype | LVT | Gulvvarme | | Gulvvarme egnet |
| Klassifikation EN ISO 10582 | 34/43 | Kvadratmeter pr. pakke | | Træfarver: 2,88 m ² Stenfarver: 1,67 m ² |
| Størrelse | Træfarver: 237 x 1519 mm Stenfarver: 457 x 457 mm | Brandsikkerhed EN13501-1 | | Bf1-S1 |
| Slidlag | 0,7 mm | Skridsikkerhed DIN 51130 EN13893 | | R10 DS |
| Tykkelse | 5,0 mm | Slidgruppe EN660-2 | | Group T |
| Trinlydsdæmpning | 12 db | Termisk modstand EN12667:2001 | | 0,074 m ² K/W |
| Vægt pr. m ² | 9,8 kg | Krumning ISO 23999:2008 | | ≤0,2 mm |
| Nedtryksmærker ISO 24343-1:2007 | 0,04 mm | Kemikale resistens ISO 26987:2008 | | Resistent |
| Kontorstolstest EN425 | Type W | Stabilitet på kvadrat ISO 24342:2007 | | Afvigelsesområde X: 0,00 mm~ +0,05 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm |
| Lysægthed ISO 105-B02:Method 3 | ≥6 | Stabilitet ISO 24342:2007 | | Afvigelsesområde X: 0,00 mm~ +0,03 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm |
| Dimensionel stabilitet ISO 23999:2008 | X retning: 0,12% Y retning: 0,1% | Brændende cigarettest | | Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brun mærke. |
| Flexibilitet ISO 24344:2008 Method A | Ingen revner vist i begge retninger ved test med 20 mm mandreal. | Genanvendelighed | | 100% genanvendelig |
| | | Peel test ISO 24345:2006 | | X: 65 N / 50 mm Y: 65 N / 50 mm |



Versionsnummer: 2.1
Marts 2021

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel. +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777