



- Gør træet smudsafvisende og slidstærkt

## ANVENDELSE:

XpertPro Træolie anvendes til ubehandlet eller ludbehandlet massiv træ og parketgulve.

### Forbehandling:

- Træet skal være slebet, rent og tørt.
- Slut af med korn 100-120
- Snavs fjernes med Xpertpro Trærens
- En forbehandling med XpertPro Trærens forbedrer kvaliteten af olieoverfladen og intensiverer farvevirkningen
- Arbejdstemperatur min. 18°C
- Store arealer bearbejdes i sektioner af ca. 10-15 m<sup>2</sup>

### Behandling:

- Olien påføres i et jævnt lag. Olien skal ligge blank og våd på træet i 10-20 min. Tørrer overfladen ud, tilføres mere olie.
- Overskydende olie skrubes med hvid gummiskraber og tilsættes frisk olie og bruges til det næste areal.
- Den "skrabede" overflade poleres med en polerskive og olierester tørres af med en olieabsorberende klud.
- For en perfekt finish efterpoleres overfladen med en polerrondel og lidt olie (5-10 ml/m<sup>2</sup>)
- Efter nogle timer kan gangarealer beskyttes med gulvpap. Gulvet kan herefter nænsomt tages i brug.
- Indtil olien er fuldstændig gennemhærdet skal gulvet beskyttes mod vand.

### Efterbehandling:

- Støv og løst snavs fjernes med støvsuger.
- Til rengøring anbefales oliepleje eller XpertPro Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med XpertPro Trærens og efterbehandles med plejeolie eller XpertPro Træolie

<b>Produkttype:</b>	Træolie på basis af forædlede vegetabiliske olier og evt. titanhvid	<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage									
<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket	<b>Nuancer:</b>	Natur, Grå, Valnød og Hvid									
<b>Rækkeevne:</b>	10-15 m <sup>2</sup> /litr.	<b>Tørring:</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Tørretid:</td> <td>Lagtykkelse - tør film:</td> </tr> <tr> <td>Kan belastes skånsomt</td> <td>5 timer 20°C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gennemhærdet</td> <td>7 døgn 20°C</td> <td>-</td> </tr> </table>		Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:	Kan belastes skånsomt	5 timer 20°C	-	Gennemhærdet	7 døgn 20°C	-
	Tørretid:		Lagtykkelse - tør film:									
Kan belastes skånsomt	5 timer 20°C	-										
Gennemhærdet	7 døgn 20°C	-										
<b>Tørstof:</b>	59 % vægt 54 % volumen		Kan afdækkes efter 5-7 dage									
<b>Bemærkninger:</b>	Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.											

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Hvid Gummiskraber	Ufortyndet	-
Polerrondel hvid	Ufortyndet	-
Polermaskine	Ufortyndet	-
Olieabsorberende klude	Ufortyndet	-

XpertPro Træolie kan anvendes med håndkraft ved mindre arealer eller vha. maskiner ved større arealer.



Versionsnummer: 1.0  
September 2022

Kundeservice  
70300035

Scandinova A/S  
info@scandinova.dk  
www.scandinova.dk

**København:**  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel- +45 4450 1100

**Brøndby:**  
Vallensbækvej 18C  
DK-2605 Brøndby  
Tel- +45 4450 1120

**Odense:**  
Cikorievej 22a  
DK-5220 Odense SØ  
Tel. +45 4450 1180

**Aarhus:**  
Trindsøvej 15  
DK-8000 Aarhus C  
Tel. +45 8628 8020

**Aalborg:**  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel. +45 9815 1777