

EXPERTPRO LINOPURE

Produktbeskrivelse



Egenskaber

XP LinoPure 2-komponent vandbaseret PUR-behandling til behandling af linoleumsgulve i offentligt miljø med ekstrem høj trafikintensitet. PUR-behandlingen kombinerer ultimativ ydeevne med miljørigtig teknologi – udviklet til et bæredygtigt resultat på såvel gulvet som det omgivende miljø. XP LinoPure har kun meget svag lugt, er klar, mat, ikke gulnende og har ekstrem modstandsdygtighed mod slidage, ridser og kemikalier.

- Ekstrem slidstyrke og modstandsdygtighed mod ridser
- Ultrahurtig ophærdning. Gulvet kan ibrugtages efter 1 døgn
- Meget svag lugt

Tekniske data

Produkt type:	2-komponent vandbaseret 100% Polyuretan
Tørstofindhold:	Ca. 32%
VOC:	Maks. 52 g/ltr. (inkl. hærder)
Slidstyrke:	1-2 mg / 100 omdr. (SIS 923 509)
Glansgrad:	Ekstra mat 10
Blandingsforhold:	1 del XP LinoPure hærder til 10 dele XP LinoPure (10%)
Tørretid:	Mellemslibning: 2-3 timer
Ibrugtagning:	24 timer
Fuldt ophærdet:	5 døgn
Arbejdsredskaber:	Vandlakrulle
Rækkeevne:	8-10 m ² /ltr. (100-120g/m ²)
Potlife:	4 timer v. 20°C (kortere ved højere temperatur)
MAL-kode:	XP LinoPure 1–2, Hærder 3–3 Brugsklar: 1–3
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballering:	3 x 4,95 ltr. inkl. hærder

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Før påføring af XP LinoPure skal gulvet slibes og rengøres efter XpertPro angivelser. Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret – velafsløbet – tørt for slibestøv – olie – voks og anden forurening. PUR-behandlingen og hærder skal have rumtemperatur. Sien isættes og dunken rystes omhyggeligt før brug. Optimale påføringsforhold er mellem 18-25°C/40-60% RF. Højere temperatur og lavere luftfugtighed afkorter tørretiden, lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Minimum temperatur i PUR og gulv er 13°C.

Udførelse

Rekommanderet behandling

Betinget af den ønskede overflade. Bemærk at slibning med linoPADs skal fortages med rigeligt vand. For optimal oprensning anbefaler vi, at der anvendes et anbefalet special rensemiddel (Power Clean) sammen med linoPAD 1.

1. Grovslib med linoPAD 1 og PowerClean rensemiddel.
2. Mellemslib med linoPAD2 og vask af.
3. Påfør LinoPure PUR-behandling 2-3 gange med mellemliggende tørretid som anbefalet på dunken.

Vedhæftningstest skal foretages! Der må kun påføres 2 lag PUR pr. dag. Der skal sikres god ventilation. Dårlige tørrebetinger kan medføre svagere lakfilm og dårlig vedhæftning.

Påføring:

1. Ryst dunken. Tilsæt 10% XP LinoPure hærder og omryst omhyggeligt i 1 minut. Blandingen anvendes umiddelbart, og skal anvendes inden for max. 4 timer.
2. Påfør PUR'en med vandlakrulle. Der skal ruller tværs og langs. Undgå søer. Arbejd vådt i vådt så overlap undgås. Skal være helt tør før påføring af næste lag.
3. Om nødvendigt kan mellemslibes med Bona Scrad System K150 før sidste påføring.

OBS. Hvis sidste PUR-lag påføres efter mere end 24 timer skal mellemslibning foretages.

Gulvet kan betrædes efter 8 timer og kan anvendes fuldt efter 24 timer. Evt. pålægning af tæpper samt vask må tidligst foretages efter 3 døgn.

Vedligeholdelse

Støvsugning eller vask med en hårdt opvredet klud. Vaskevandet tilsættes Bona Cleaner.