

XPERTPRO

PROFESSIONEL GULVPLEJE

Teknisk Datablad

XPertPro Nova gulvlak

Produktbeskrivelse:

XpertPro Nova er en 1-komponent vandbaseret og lugtsvag gulvlak baseret på polyurethan/akryl dispersion og anvendes fortrinsvis til parket- og trægulve. Kan tillige anvendes til naturkork, indendørs træværk osv.

Anvendelsesområder:

Olieholdige træsorter som f. eks. teak skal behandles umiddelbart efter slibning. Imprægnerede trægulve skal behandles efter leverandørens anbefalinger. Gulvet kan med forsigtighed tages i brug efter ca. 8 timer. Møbler kan indsættes efter 24 timer og tæpper monteres efter 1 uge. Vandbaseret lak må ikke overlakeres med opløsningsbaserede lakker. Ryst dunken grundigt før brug. Påfør første lag lak i et jævnt ensartet lag med vandlaksrulle. Til hjørner og kanter anvendes pensel.

Efter ca. 1 - 2 timer mellemslibes gulvet og andet laklag påføres. For at opnå maksimal styrke og ophærdning må tredje stryging ikke foretages før næste dag. Lakkens temperatur skal være mellem 20 og 25° C. Gulvtemperaturen skal være mellem 15 og 20° C.

Forarbejde:

Ved lakering fra træent slibes gulvet således, at det fremstår jævnt og rent samt fri for gammel lak og voks. Sidste slibning foretages med korn 120.

Ved overlakering vaskes gulvet med grundrengøringsmiddel, og efterfølgende med vand tilsat eddikesyre (3 dl eddikesyre til 10 ltr. vand), så al fedt, snavs og sæberester er fjernet. Efter tørring matslibes gulvet med korn 120/150. Efter enhver form for slibning skal gulvet støvsuges grundigt. Olieholdige træsorter skal behandles umiddelbart efter slibning. **Obs!** Voks- og polishbehandlede gulve skal altid slibes til træent.

Lakering:

Lakken rystes grundigt, så materingsmidlet fordeles bedst muligt. Lad den derefter hvile i 10 min. inden anvendelse. Påfør XPertPro Nova i et jævnt, ensartet lag med rulle. Anvend pensel til hjørner og kanter. Ved høj luftfugtighed tørrer lakken langsomt, hvorfor det her anbefales at stryge i tynde lag. Påfør ikke mere end 2 stryginger pr. dag.

Ibrugtagning:

Gulvet kan med forsigtighed betrædes 24 timer efter lakering. Ind- flytning af møbler kan ske efter 24 timer, og tæpper kan monteres efter 8 dage.

Forudsætninger:

De nævnte tider er oplyst på baggrund af laboratorie afprøvninger ved +23° C og 55 % RF. Derfor skal de oplyste tider kun opfattes som vejledende.

Forholdsregler:

Undgå hud- og øjenkontakt. Lak på huden fjernes med sæbe og vand eller håndrensemiddel. Værktøj rengøres med vand før lakken tørrer. Indtørret lak opløses med acetone, sprit eller lignende.

Opbevaring:

1 år i tæt, lukket emballage. Skal opbevares frostfrit.

Henvisninger:

Gældende data- og sikkerhedsdatablade kan hentes på www.scandinova.dk

Produktdata:

XPertPro Nova gulvlak	
Basis	Akryl/polyurethan dispersion
Opløsningsmiddel	Vand
Tørstof	Ca. 28%
Densitet	1040 kg/m ³
Viskositet	Ca. 23 sek. (ISO 2431)
pH-værdi	Ca. 8
Glansgrad	Ca. 18 (Gloss Gardner 60°)
Slidstyrke	Ca. 5 mg/100 rpm. (SIS 923509)
Rækkeevne	8 - 15 m ² /ltr. afhængig af træsort, temperatur og luftfugtighed.
Anvendelsestemperatur	+15° C - +25° C
Tørretid	Ca. 2-4 timer.
Opbevaring	+10° C - +30° C
Emballage	5 ltr. dunk

Produceret for:

Scandinova A/S • Transformervej 10 • 2730 Herlev • Tlf.: 44 50 11 00 • www.scandinova.dk