



# XPERTPRO TOPLAK

## Produktbeskrivelse

### Egenskaber

1 komponent vandbaseret polyuretan/akrylat lak til lakering af planke og parketgulve med normal slitage. Lakken har god slidstyrke og fylde og er modstandsdygtig over for hælemærker og normalt forekommende kemikalier. XpertPro Toplak kan anvendes alene eller i kombination med XpertPro Grundlak. Specielt udviklet til danske gulvslibere.

- NMP fri
- Gode flydeegenskaber
- Hurtig tørretid
- Helmat

### Tekniske data

Produkt type:	1 komponent vandbaseret polyuretan/akrylat
Malkode:	00-1
Tørstofindhold:	34%
Glansgrad:	Helmat glans 18
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /litr.
Tørretid:	Mellemslibning: 1-2 timer ved 20°C Let brug: 8 timer Evt. tæpper 7 døgn
Holdbarhed:	Minimum 1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Emballering:	3 x 5 ltr.



## Anvendelse

### Forberedelse

#### Renslebet/Nylagt gulv:

Gulvet skal være velafsløbet, tørt og fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Sidste slibning foretages med K100 eller finere.

Lad lakken opnå rumtemperatur og omryst grundigt. Lakken påføres vandlaksrulle i 2-3 lag. Mellemslibning foretages mellem første eller andet lag; f.eks. med Bona Scrad System.

Laveste arbejdstemperatur er 13°C.

#### Overlakering:

Rengør gulvet omhyggeligt for voks, sæberester, fedt og snavs. Anvend evt. trærens eller Bona Deep Clean Solution. Herefter matslibes gulvet grundigt. Foretag evt. test af vedhæftning.

Stryg lakken jævnt ud over gulvet. Start med kanterne og arbejd herefter vådt i vådt ud over hele gulvfladen. Afslut altid i træets længderetning.

**OBS.** Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag.

#### Rengøring / Vedligeholdelse:

Lakerede gulve rengøres med ved støvsugning eller vask. Vaskevandet tilsættes Bona Cleaner eller neutralt opvaskemiddel. Anvend hårdt opvredne klude.