



Påføringsproblemer

...og hvordan du undgår dem

Når vejret er koldt og luftfugtigheden er lav, er der stor risiko for at lakken tørrer for hurtigt, hvilket kan resultere i striber og "overlapninger" som ses tydeligt på træet.

For at mindske risikoen for at dette problem vil opstå, skal man være opmærksom på følgende:

- Jo finere slibepapir man afslutter med, desto bedre er muligheden for at lakken sætter sig langsommere. (korn 120)
- Hvilken slibemetode man benytter som sidste slibning. Vi anbefaler, at man benytter Flexisand med Quadro sål med korn 120 skiver, som gør at overfladen vil være mere lukket. (lakken tørrer langsommere)
- Hvilken lakrulle skal anvendes til grundlakken: Vi anbefaler, at man bruger Bona's polyester rulle som giver 20% mere lak på gulvet. (lakken sætter sig ikke så hurtigt)
- Gå tilbage og sørg for at holde kanten fugtig efter 2-3 minutter. Vent IKKE længere !!!
- Anvend Retarder for at forlænge tørretiden.
- Sørg for, at ventilationen samt vinduer og døre holdes lukket.
- Rummet kan fugtes op med våde klude i rummet dagen før. Alternativt badekar og lignende kan fyldes op med vand.
- Varme 20°C er bedst.

s:\datablade\gode råd\påføringsproblemer.docx